

第2表 (添加剤)

通し番号	物質名	材質区分別使用制限 (%)						特記事項
		材質区分1	材質区分2	材質区分3	材質区分4	材質区分5 (耐熱温度が150℃以上の重合体に限る。)	材質区分5 (耐熱温度が150℃未満の重合体に限る。)	
1	アクリル酸イソブチル	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
2	アクリル酸2-エチルヘキシル	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
3	アクリル酸及びエチレンを主な構成成分とする重合体	—	—	1.6	—	1.6	1.6	分子量1000未満のものに限る。
4	アクリル酸及びトリプロピレングリコールからなるジエステル	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
5	アクリル酸及びプロポキシル処理されたグリセロールからなるエステル	0.004	0.002	0.002	—	0.004	0.002	・プロピレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・分子量1000以上のものに限る。
6	アクリル酸及びプロポキシル処理されたネオペンチルグリコールからなるジエステル	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	・プロピレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・分子量1000以上のものに限る。
7	アクリル酸2-[1-(2-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ペンチルフェニル)エチル]-4,6-ジ-tert-ペンチルフェニル	1.0	1.5	1.0	0.20	1.5	1.5	
8	アクリル酸ブチル	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
9	アクリル酸2-tert-ブチル-6-(2-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルベンジル)-4-メチルフェニル	0.50	8.0	0.50	0.50	8.0	8.0	
10	trans-アコニット酸	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
11	アジピン酸	*	*	*	*	*	*	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
12(1)	アジピン酸、アルキルアルコール及び飽和脂肪族二価アルコールを主な構成成分とする重合体	—	—	—	50	—	—	・アルキルアルコールは炭素数が9以下のもの及びそれらの混合物に限る。 ・脂肪族二価アルコールは炭素数が2から4まで及び6のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・通し番号12(2)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号12(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000未満のものに限る。
12(2)	アジピン酸及び飽和脂肪族二価アルコールを主な構成成分とする重合体	—	—	—	50	—	—	・脂肪族二価アルコールは炭素数が2から4まで及び6のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・通し番号12(1)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号12(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000未満のものに限る。
13	アジピン酸、アルキルアルコール、エチレングリコール及び無水フタル酸を主な構成成分とする重合体	40	—	—	30	40	—	・アルキルアルコールは炭素数が8及び10のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・アルキルアルコールは直鎖でないものに限る。 ・分子量1000未満のものに限る。
14	アジピン酸及びペンタエリスリトールからなるエステル	0.50	0.50	0.50	2.0	0.50	0.50	ペンタエリスリトールは二量体を含む。
15	アジピン酸ジアルキル	50	50	50	40	50	50	・各アルキルの炭素数が4から28までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
16	アジピン酸ジメチル	*	—	*	—	*	*	
17	アジピン酸、トリメチロールプロパン及びモンタンワックス脂肪酸からなるエステル	1.0	—	—	—	1.0	—	分子量1000未満のものに限る。
18	アジピン酸ビス [2-(2-ブトキシエトキシ)エチル]	1.0	—	1.0	—	1.0	1.0	
19	アジピン酸、2-(2-メトキシエトキシ)エタノール及び2-(2-メトキシエトキシ)ベンジルアルコールからなるエステル	—	—	13	—	13	13	100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
20	N-アシル-サルコシン	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	・アシルは炭素数が8から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・ナトリウム塩を含む。
21	アセチルアセトン	*	*	*	*	*	*	・アルミニウム、カルシウム及び鉄の塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
22	1-(12-アセチルオキシステアリン酸)-2,3-ジ酢酸グリセリル	3.0	3.0	3.0	30	3.0	3.0	
23	アセチルクエン酸トリエチル	*	*	*	*	*	*	
24	アセチルクエン酸トリブチル	*	*	*	*	*	*	
25	アセチル酢酸	—	—	—	0.10	—	—	
26	アセチルリシノール酸ブチル	—	—	—	30	—	—	

27	アセチルリシノール酸メチル	—	8.0	8.0	30	8.0	8.0	材質区分4に使用する場合を除き、厚さ0.1mmを超える部分に使用してはならない。
28	アセト酢酸エチル	*	—	—	*	*	—	・カルシウム塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
29	アセト酢酸オレイルジイソプロポキシアリミニウム	3.0	—	—	—	3.0	—	
30	アゼライン酸ジヘキシル	—	0.50	0.50	24	0.50	0.50	
31	アゼライン酸ビス(2-エチルヘキシル)	*	*	*	*	*	*	
32	アゾカルボンアミド	*	*	*	*	*	*	
33	2-アミノ安息香酸アミド	—	—	0.050	—	0.050	0.050	
34	2-アミノ-2-イミダゾリンの塩酸塩	3.0	—	—	—	3.0	—	
35	N-(2-アミノエチル)-2-アミノエタノール及びトール油脂脂肪酸の反応生成物	3.0	1.0	3.0	—	3.0	3.0	被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の分子量1000以上の重合体又はその構成成分として使用する場合を除く。
36	3-アミノクロトン酸及びジプロピレングリコールからなるエステル	—	—	—	3.0	—	—	
37	3-アミノクロトン酸及び2, 2'-チオジエタノールからなるエステル	—	—	—	*	—	—	
38	3-アミノクロトン酸及びブタンジオールからなるエステル	—	—	—	3.0	—	—	・ブタンジオールは1, 3-ブタンジオール及び1, 4-ブタンジオールに限る。 ・モノ及びジエステル並びにそれらの混合物に限る。
39	3-アミノプロピルトリエトキシシラン	20	20	20	20	20	20	
40	3-アミノプロピルトリメトキシシラン	20	20	20	10	20	20	
41	N-(3-アミノプロピル)-1, 3-プロパンジアミン及びトール油脂脂肪酸の反応生成物	0.90	0.90	0.90	—	0.90	0.90	
42	2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	—	—	6.0	—	6.0	6.0	
43	4-tert-アミルフェノール	—	0.005	—	—	0.005	0.005	
44	4-tert-アミルフェノール、亜リン酸及び2, 4-ジ-tert-アミルフェノールからなるトリエステル	0.060	1.0	0.20	1.0	1.0	1.0	
45	β-アラニン	—	—	*	—	*	*	
46	亜リン酸及びノニルフェノールからなるエステル	1.2	1.2	1.0	5.0	1.2	1.2	・ノニルフェノールはジノニルフェノールを含む。 ・モノ、ジ及びトリエステル並びにそれらの混合物を含む。
47	亜リン酸ジアルキルフェニル	—	—	2.0	—	2.0	2.0	・アルキルは直鎖でないものに限る。 ・各アルキルの炭素数が10のものに限る。
48	亜リン酸ジフェニル	—	—	0.10	—	0.10	0.10	
49	亜リン酸トリアルキル	—	—	0.20	—	0.20	0.20	・アルキルは直鎖でないものに限る。 ・各アルキルの炭素数が10のものに限る。
50	亜リン酸トリス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)	*	*	*	*	*	*	
51	亜リン酸トリフェニル	5.0	0.20	0.50	0.010	5.0	0.50	
52	亜リン酸トリラウリル	0.50	0.50	0.50	1.0	0.50	0.50	
53	亜リン酸ビス(2, 4-ジ-tert-ブチル-6-メチルフェニル)エチル	2.0	0.30	1.0	—	2.0	1.0	
54	亜リン酸2-tert-ブチル-4-[1-(4-ヒドロキシ-3-tert-ブチルフェニル)-1-メチルエチル]フェニルビス(4-ノニルフェニル)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	・材質区分4に使用する場合を除き、70℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。 ・酒類に接触する部分に使用してはならない。
55	アルキルアルコール、亜リン酸及びビスフェノールAからなるエステル	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	アルキルアルコールは炭素数が12から15までのもの及びそれらの混合物に限る。
56	アルキルアルコール及び3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5-(tert-ブチル)-4-ヒドロキシフェニルプロピオン酸からなるエステル	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	アルキルアルコールは炭素数が7から9までのもの及びそれらの混合物に限る。
57	N-アルキル-N'-(カルボキシメチル)-N, N'-トリメチレンジグリシン	1.4	—	—	—	1.4	—	アルキルの炭素数が14から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
58	アルキルスルホン酸	50	50	50	3.0	50	50	・アンモニウム、カリウム、カルシウム及びナトリウムの塩並びに塩化物を含む。 ・炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。
59	アルキルスルホン酸フェニル	—	—	—	46	—	—	アルキルの炭素数が10から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
60	アルキルチオール	3.0	1.2	1.2	1.2	3.0	1.2	・炭素数が3から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。

61	N-アルキル-3-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ブチルフェニル)プロピオン酸アミド	-	0.50	-	-	0.50	0.50	・アルキルの炭素数が16から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・アルキルは直鎖のものに限る。
62	アルキルフェノール	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0	・アルキルの炭素数が4から9までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・アルキルは直鎖のものに限る。
63	アルキルベンゼンスルホン酸	*	*	*	*	*	*	・アルキルの炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・アンモニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。
64	アルキルベンゼンスルホン酸の亜鉛塩	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	アルキルの炭素数が9から20までのもの及びそれらの混合物に限る。
65	2-アルケニルコハク酸及びエトキシ化処理されたアルキルアルコールからなるエステル	3.0	3.0	3.0	-	3.0	3.0	・アルキルアルコールは炭素数が12及び20から34までのもの並びにそれらの混合物に限る。 ・アルケニルの炭素数が14から16までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
66	アルケン、2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジンアミン及び無水マレイン酸を主な構成成分とする重合体	-	0.50	3.0	-	3.0	3.0	・アルケンは炭素数が20から24までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・分子量1000以上のものに限る。
67	安息香酸	*	*	*	*	*	*	・アルミニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
68	安息香酸、2-エチルヘキサン酸及びトリメチロールプロパンからなるトリエステル	-	-	-	32	-	-	
69(1)	安息香酸、2-エチルヘキサン酸及びネオペンチルグリコールからなるジエステル	-	-	-	32	-	-	通し番号69(2)又は69(3)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号69(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
69(2)	安息香酸及びネオペンチルグリコールからなるジエステル	-	-	-	32	-	-	通し番号69(1)又は69(3)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号69(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
69(3)	2-エチルヘキサン酸及びネオペンチルグリコールからなるジエステル	-	-	-	32	-	-	通し番号69(1)又は69(2)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号69(3)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
70	安息香酸及びジエチレングリコールからなるジエステル	10	2.0	20	-	20	20	
71	安息香酸及びジプロピレングリコールからなるジエステル	30	30	30	-	30	30	
72	安息香酸及びショ糖からなるエステル	-	-	-	3.0	-	-	
73	安息香酸及びトリエチレングリコールからなるジエステル	5.0	5.0	5.0	-	5.0	5.0	
74	安息香酸及びプロピレングリコールからなるジエステル	*	*	*	-	*	*	
75	安息香酸の亜鉛塩	-	-	-	*	-	-	
76	安息香酸のリチウム塩	-	*	-	-	*	*	
77	アントラキノン	0.050	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
78	イソシアヌル酸トリアリル	6.5	1.0	1.0	-	6.5	1.0	材質区分2及び3に使用する場合を除き、100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
79	イソシアヌル酸トリス(2-ヒドロキシエチル)	-	-	-	2.0	-	-	
80	イソシアヌル酸1,3,5-トリス(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ブチルベンジル)	1.0	0.50	0.50	-	1.0	0.50	
81	イソシアヌル酸1,3,5-トリス(3-ヒドロキシ-4-tert-ブチル-2,6-ジメチルベンジル)	0.10	0.10	0.10	0.050	0.10	0.10	
82	イソソルビド	-	-	5.0	-	5.0	5.0	
83	イソブチル酸及び2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールからなるエステル	20	10	20	15	20	20	
84	イソブテン、ジシクロペンタジエン及び4-メチルフェノールを主な構成成分とする重合体	1.0	1.0	1.0	-	1.0	1.0	分子量1000未満のものに限る。
85	イソプロピル化処理されたフェノール及びリン酸からなるエステル	-	-	23	-	23	23	
86	イソプロピル化処理されたメチルフェノール	1.6	-	-	-	1.6	-	
87	イソホロンジアミン	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	

88	イソホロンジイソシアネート及びシクロヘキシルイソシアネートを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・食品に接触しない部分に限り、すべての材質区分における材質区分使用制限は10%とする。 ・分子量1000以上のものに限る。 ・100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
89	2-イミダゾリジノン	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
90	エタノール	*	*	*	*	*	*	
91	エタノールアミン	*	*	*	*	*	*	油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
92	1, 2-エタンジオン	—	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
93	2, 2'-エチリデンビス(4, 6-ジ-tert-ブチルフェノール)	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
94	N-エチル-2-アミノエタノール	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
95	N-(2-エチルフェニル)-N'-(2-エトキシフェニル)-シュウ酸ジアミド	2.0	—	0.50	1.0	2.0	0.50	
96	2-エチルヘキサン酸及びトリエチレングリコールからなるジエステル	50	—	50	—	50	50	
97	2-エチルヘキサン酸のコバルト塩	3.0	2.0	2.0	—	3.0	2.0	
98	2-エチルヘキサン酸の1, 8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン塩	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
99	2-エチルヘキサン酸のジルコニウム塩	3.0	2.0	2.0	—	3.0	2.0	
100	2-エチルヘキサン酸のスズ塩	5.0	0.10	0.10	0.10	5.0	0.10	
101	2-エチルヘキサン酸のセリウム塩	5.0	—	—	—	5.0	—	
102	2-エチルヘキサン酸のビスマス塩	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
103	2-エチルヘキサン酸のマンガン塩	3.0	—	—	—	3.0	—	
104	エチルメチルケトンオキシム	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	
105	N-エチル-メチルベンゼンスルホン酸アミド	40	40	40	—	40	40	
106	エチレングリコール	2.0	2.0	25	0.50	25	25	
107(1)	エチレングリコール及び1, 4-ブタンジオールのうち一又は複数の物質、4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート並びにアルキルアルコール又は1-ジエチルアミノ-2-プロパノールを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・アルキルアルコールは炭素数が12から14までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・エチレングリコールの重合体(エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。)の合計が全体の50%以上であること。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・食品に接触しない部分に限り、すべての材質区分における材質区分使用制限は10%とする。 ・通し番号107(2)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号107(1)の材質区分使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000以上のものに限る。
107(2)	エチレングリコール及び1, 4-ブタンジオールのうち一又は複数の物質並びに4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・エチレングリコールの重合体(エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。)の合計が全体の50%以上であること。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・食品に接触しない部分に限り、すべての材質区分における材質区分使用制限は10%とする。 ・通し番号107(1)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号107(2)の材質区分使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000以上のものに限る。
108(1)	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち一又は複数の重合体並びに第1表に該当する重合体のブロック共重合体又はグラフト共重合体	*	*	*	*	*	*	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち一又は複数の重合体(エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。)の合計が全体の50%未満であること。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・第1表に該当する重合体は分子量1000以上のものに限る。 ・第1表に該当する重合体は被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の重合体を除く。 ・通し番号412に該当するものを除く。

108(2)	第1表に該当する重合体	*	*	*	*	*	*	・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。 ・被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の重合体を除く。 ・分子量1000以上のものに限る。
109(1)	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の物質、 α , α' , α'' -テトラメチル-1, 3-キシレンジイソシアネート並びにラウリアルアルコールを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド又はプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・通し番号109(2)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号109(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000以上のものに限る。
109(2)	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の物質並びに α , α' , α'' -テトラメチル-1, 3-キシレンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド又はプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・通し番号109(1)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号109(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000以上のものに限る。
110	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の物質並びに2, 2', 2'', 2'''- {スルホニルビス [4, 1-フェニレン-2, 1-ジアゼンジイル (3-メチル-4, 1-フェニレン) ニトリロ] } テトラエタノールを主な構成成分とする重合体	-	0.30	-	-	0.30	0.30	分子量1000以上のものに限る。
111	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の物質並びに5- (2- {4- [ビス (2-ヒドロキシエチル) アミノ] -2-メチルフェニル} ジアゼンジイル) -3-メチル-2, 4-チオフェンジカルボニトリルを主な構成成分とする重合体	-	0.10	-	-	0.10	0.10	分子量1000以上のものに限る。
112	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の物質並びにヘキサメチレンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	1.7	1.0	1.7	-	1.7	1.7	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド又はプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・分子量1000以上のものに限る。
113	エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の物質並びに2, 2'- ({3-メチル-4- [2- (4-メチル-2-ベンゾチアゾリル) ジアゼンジイル] フェニル} イミノ) ジエタノールを主な構成成分とする重合体	-	0.30	-	-	0.30	0.30	分子量1000以上のものに限る。
114	エチレングリコール及びプロピレングリコールを構成成分とする重合体	*	*	*	*	*	*	
115	エチレングリコール及びプロモ酢酸からなるジエステル	-	0.001	0.002	-	0.002	0.002	
116	エチレングリコール、1, 3-キシレンジアミン及びトルエンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	6.0	6.0	6.0	-	6.0	6.0	分子量1000未満のものに限る。
117	エチレングリコール、スチレン及びメタクリル酸を主な構成成分とする重合体	1.8	1.8	1.8	-	1.8	1.8	・エチレングリコールの重合体（エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
118	エチレングリコール単独重合体	*	*	*	*	*	*	ジエチレングリコール及びトリエチレングリコールを除く。
119	エチレングリコール、トール油脂肪酸及び無水マレイン酸を主な構成成分とする重合体	10	1.0	1.6	1.0	10	1.6	分子量1000未満のものに限る。
120	エチレングリコール、二量化処理された不飽和脂肪酸及び無水マレイン酸を主な構成成分とする重合体	2.2	2.2	2.2	-	2.2	2.2	・不飽和脂肪酸は炭素数が18のものに限る。 ・分子量1000未満のものに限る。
121	エチレングリコール、1, 3-ブタンジオール及びグリセロールのうち又は複数の物質並びにモンタンワックス脂肪酸からなるエステル	11	10	11	5.0	11	11	

122(1)	エチレンジアミン及び12-ヒドロキシステアリン酸からなるジアミド	—	2.0	2.0	—	2.0	2.0	通し番号122(2)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号122(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
122(2)	エチレンジアミン、脂肪酸及び12-ヒドロキシステアリン酸からなるジアミド	—	2.0	2.0	—	2.0	2.0	・脂肪酸は炭素数が8及び10のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・脂肪酸は直鎖のものに限る。 ・通し番号122(1)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号122(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
123	エチレンジアミン、オレイルアミン及びトルエンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	0.45	—	0.45	—	0.45	0.45	分子量1000未満のものに限る。
124	エチレンジアミン四酢酸	*	*	*	*	*	*	・カルシウム及びナトリウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
125	N, N'-エチレンビス (脂肪酸アミド)	50	3.0	50	5.0	50	50	各脂肪酸は炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。
126	N, N'-エチレンビス (12-ヒドロキシステアリン酸アミド)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
127	エトキシル化及び二量化処理された不飽和脂肪酸	0.60	—	0.60	—	0.60	0.60	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
128	エトキシル化及びプロポキシル化処理のうち又は複数の処理がされたビス (トリメチルシロキシ) メチル (3-ヒドロキシプロピル) シラン	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。 ・末端メチル化処理されたものを含む。
129	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアクリル酸 2-エチルヘキシル、ジエチレントリアミン、バレロラクトン、2-フェノキシエタノール並びにヘキサメチレンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	3.0	2.0	4.0	—	4.0	4.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体 (エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
130	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアクリル酸 ブチル、メタクリル酸並びにメタクリル酸 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-トリデカフルオロオクチルを主な構成成分とする重合体	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体 (エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
131	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされた1-アジリジンプロピオン酸 2-エチルヘキシル、エチレンジアミン並びにリン酸を主な構成成分とする重合体	10	12	10	5.0	12	12	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体 (エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
132	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされた2-アミノプロパノール、2, 2'-アゾビス (2-メチルプロピロニトリル)、2, 4-ジフェニル-4-メチル-1-ペンテン、スチレン並びに無水マレイン酸を主な構成成分とする重合体	1.0	—	—	—	1.0	—	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体 (エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
133	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされた2-アミノプロパノール、スチレン並びに無水マレイン酸を主な構成成分とする重合体	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体 (エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
134	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアリルアルコール	2.5	1.5	1.5	0.90	2.5	1.5	分子量1000以上のものに限る。

135	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアリルアルコール並びにカプロラク톤を主な構成成分とする重合体	0.60	0.12	0.12	0.12	0.60	0.12	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
136	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアリルアルコール並びに酢酸からなるエステル	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
137	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアリルアルコールのブチルエーテル	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
138	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアリルアルコールのメチルエーテル	3.0	3.0	3.0	0.40	3.0	3.0	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
139	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたアルキルアルコール並びにオレイン酸からなるエステル	0.070	0.070	0.45	0.070	0.45	0.45	・アルキルアルコールは炭素数が14及び15のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
140	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたN-イソプロピルマレイミド、N-[3-(ジメチルアミノ-N'-オキシド)プロピル]マレイミド、スチレン及びマレイン酸を主な構成成分とする重合体	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。 ・マレイン酸はアンモニウム塩を含む。
141	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたエチレンジアミン	10	10	10	5.0	10	10	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
142	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたエピクロヒドリン、ジブチルアミン並びにビスフェノールAを主な構成成分とする重合体	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
143	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたグリセロール	5.0	5.0	15	1.0	15	15	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
144	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたα-シアノ-4-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-2-メチルケイ皮酸エチル	—	0.30	—	—	0.30	0.30	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
145	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされた2-(ジエチルアミノ)エタノール	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
146	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされた脂肪酸	*	*	*	*	*	*	脂肪酸は炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。
147	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたN,N-ジメチル-1,3-プロパンジアミン、トルエンジイソシアネート並びにブタノールを主な構成成分とする重合体	0.90	0.30	2.0	—	2.0	2.0	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
148	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたN-ステアリルカルバミン酸並びにペンタエリスリトールを主な構成成分とする重合体	5.0	—	—	—	5.0	—	・エチレングリコール及びプロピレングリコールのうち又は複数の重合体（エチレンオキシド及びプロピレンオキシドの付加数が合計4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
149	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたソルビタン並びに脂肪酸からなるエステル	50	50	10	10	50	50	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計2以上のものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が8から24までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
150	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたソルビトール	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。

151	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされた2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.20	0.20	0.20	—	0.20	0.20	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。 ・食品に接触する部分に使用できない。
152	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたトリメチロールプロパン	5.0	5.0	5.0	1.6	5.0	5.0	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
153	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたトリメチロールプロパン並びにステアリン酸からなるエステル	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
154	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたトール油脂脂肪酸	0.40	0.40	0.40	0.10	0.40	0.40	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
155	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたヒマシ油脂脂肪酸	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計2以上のものに限る。
156	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたブタノール	10	10	10	3.0	10	10	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
157	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたブタノール並びに脂肪酸からなるエステル	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が8から24までのもの及びそれらの混合物に限る。
158	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたメタノール	3.5	0.40	0.40	1.4	3.5	0.40	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。 ・食品に接触しない部分に限り、材質区分1及び3の材質区分別使用制限は5%とする。
159	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたヤシ油脂脂肪酸	5.0	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
160	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理がされたリン酸	2.1	2.1	2.1	—	2.1	2.1	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
161	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理並びに水素化処理されたヒマシ油	*	*	*	*	*	*	エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計3以上のものに限る。
162(1)	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理並びにスチレン修飾処理されたフェノール	20	20	20	20	20	20	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。 ・通し番号162(2)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号162(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
162(2)	エトキシル化及びプロポキシル化のうち又は複数の処理並びにスチレン修飾処理されたメチルフェノール	20	20	20	20	20	20	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。 ・通し番号162(1)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号162(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
163	エトキシル化及びプロポキシル化のうち若しくは複数の処理がされた脂肪族第一級アルコール又は脂肪族第二級アルコール	*	*	*	*	*	*	・脂肪族第一級アルコール及び脂肪族第二級アルコールは炭素数が6から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・末端メチル化処理されたものを含む。
164	エトキシル化及びマレイン酸修飾処理されたオレイン酸	0.90	0.90	0.90	—	0.90	0.90	
165	エトキシル化処理されたアルキルアルコール及びコハク酸からなるエステル	5.0	5.0	5.0	0.030	5.0	5.0	・アルキルアルコールは炭素数が13から15までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
166	エトキシル化処理されたグリセロール及び脂肪酸からなるエステル	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・グリセロールはジグリセロールを含む。 ・脂肪酸は炭素数が12から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
167	エトキシル化処理されたラウリルアルコール及びグリコール酸からなるエーテル	6.0	6.0	6.0	—	6.0	6.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。

168	エトキシ化処理されたアクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸及びメタクリル酸メチルを主な構成成分とする重合体	2.0	—	—	—	2.0	—	・エチレングリコールの重合体（エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
169	エトキシ化処理されたアクリル酸及びアクリル酸アルキルを主な構成成分とする重合体	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	・アルキルの炭素数が4及び8のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・エチレングリコールの重合体（エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
170	エトキシ化処理されたアクリル酸ブチル、飽和脂肪酸のビニルエステル及びメタクリル酸を主な構成成分とする重合体	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	・エチレングリコールの重合体（エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・脂肪酸部分の炭素数が10のもの及び直鎖でないものに限る。 ・分子量1000以上のものに限る。
171	エトキシ化処理されたアジリジン、ブタノール及びリン酸を主な構成成分とする重合体	10	10	10	2.0	10	10	・エチレングリコールの重合体（エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
172	エトキシ化処理されたアルキルアルコール及びスルホコハク酸からなるエステルのナトリウム塩	0.40	0.40	5.0	0.20	5.0	5.0	アルキルアルコールは炭素数が8から14までのもの及びそれらの混合物に限る。
173	エトキシ化処理されたアルキルチオール	—	—	0.20	—	0.20	0.20	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・炭素数が12のもの及び直鎖でないものに限る。
174	エトキシ化処理されたアルキルフェノール	*	*	*	*	*	*	・アルキルの炭素数が7以上のもの及びその混合物に限る。 ・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
175	エトキシ化処理されたアルキルフェノール並びに硫酸からなるエステルのナトリウム及びアンモニウムのうち又は複数の塩	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・アルキルフェノールは炭素数が7以上のもの及びそれらの混合物に限る。 ・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
176	エトキシ化処理された安息香酸	1.6	—	4.8	—	4.8	4.8	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
177	エトキシ化処理されたカプロラクトン及びリン酸を主な構成成分とする重合体	4.3	1.3	1.3	0.13	4.3	1.3	・エチレングリコールの重合体（エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。）の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
178	エトキシ化処理された牛脂	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	
179	エトキシ化処理された牛脂アルキルアルコール及び硫酸からなるエステルのナトリウム塩	—	—	—	1.0	—	—	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
180	エトキシ化処理された牛脂アルコール	5.0	—	5.0	—	5.0	5.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
181	エトキシ化処理された2-シアノ-3-(4-ヒドロキシフェニル)アクリル酸ブチル	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
182	エトキシ化処理された2-シアノ-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリル酸ブチル	—	—	0.40	—	0.40	0.40	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
183	エトキシ化処理されたジアルキルフェノール	—	3.0	3.0	—	3.0	3.0	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・各アルキルの炭素数が9のものに限る。
184	エトキシ化処理されたジアルキルフェノール及び硫酸からなるエステルのアンモニウム塩	—	3.0	3.0	—	3.0	3.0	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・各アルキルの炭素数が9のものに限る。
185	エトキシ化処理された脂肪酸アミド	0.40	—	0.40	—	0.40	0.40	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が16から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
186	エトキシ化処理された脂肪酸アミン	4.0	4.0	50	0.20	50	50	・塩酸塩を含む。 ・脂肪酸の炭素数が8から18までのもの及びそれらの混合物に限る。

187	エトキシ化処理された脂肪族アミン及び飽和脂肪酸からなるエステル	—	2.0	—	—	2.0	2.0	・エチレンオキシドの付加数が2及び3のものに限る。 ・脂肪酸は炭素数が12、16及び18のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・脂肪酸は直鎖のものに限る。 ・脂肪族アミンは炭素数が18のものに限る。
188	エトキシ化処理された脂肪族アルコール	1.5	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・脂肪族の炭素数が23以上のもの及びそれらの混合物に限る。
189	エトキシ化処理されたステアリルイソシアネート	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
190	エトキシ化処理されたスルホコハク酸及びスチレン修飾処理されたフェノールからなるエーテルのナトリウム塩	0.40	0.40	0.40	—	0.40	0.40	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
191	エトキシ化処理されたソルビトール及びオレイン酸からなるエステル	—	*	*	—	*	*	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
192	エトキシ化処理された2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	10	10	10	10	10	10	
193	エトキシ化処理された2, 5, 8, 11-テトラメチル-6-ドデシン-5, 8-ジオール	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
194	エトキシ化処理された動植物性油脂由来の脂肪族アミン	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
195	エトキシ化処理された2, 4, 6-トリス (sec-ブチル) フェノール及び硫酸からなるエステルのナトリウム塩	—	0.30	0.30	—	0.30	0.30	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
196	エトキシ化処理されたトリデシルフェノール及びリン酸からなるエステル	1.6	—	—	—	1.6	—	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
197	エトキシ化処理された2, 4-トルエンジイソシアネート、1, 6-ヘキサジジオールのジグリシジルエーテル及びベンジルアミンを主な構成成分とする重合体	21	21	21	21	21	21	・エチレングリコールの重合体 (エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
198	エトキシ化処理されたノニルフェノール及びリン酸からなるエステル	1.6	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
199	エトキシ化処理された4-ノニル-2-(1-プロペニル) フェノール及び硫酸からなるエステルのアンモニウム塩	—	—	1.0	—	1.0	1.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
200	エトキシ化処理された12-ヒドロキステアリン酸	—	*	—	*	*	*	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
201	エトキシ化処理されたヒマシ油	1.0	1.0	1.0	0.10	1.0	1.0	
202	エトキシ化処理されたフェノール及びリン酸からなるエステル	0.93	0.93	2.2	0.93	2.2	2.2	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
203	エトキシ化処理されたブタノール及びリン酸からなるエステルの2-(ジブチルアミノ) エタノール塩	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
204	エトキシ化処理された3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5-(tert-ブチル)-4-ヒドロキシフェニルプロピオン酸	5.0	5.0	12	5.0	12	12	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
205	エトキシ化処理された飽和脂肪酸及び水素化処理されたヒマシ油を主な構成成分とする重合体	0.20	0.20	0.20	—	0.20	0.20	・エチレングリコールの重合体 (エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。) の合計が全体の50%以上であること。 ・脂肪酸は炭素数が18のもの及び直鎖でないものに限る。 ・分子量1000以上のものに限る。
206	エトキシ化処理された飽和脂肪族二価アルコールのアリルエーテル及び硫酸からなるエステル	0.50	—	5.0	—	5.0	5.0	・アンモニウム塩を含む。 ・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・脂肪族二価アルコールは炭素数が10から14までのもの及びそれらの混合物に限る。
207	エトキシ化処理されたメタノール及びペルフルオロアルケニルアルコールからなるエーテル	—	—	0.10	—	0.10	0.10	・エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。 ・分子量1000以上のものに限る。 ・ペルフルオロアルケニルアルコールは炭素数が9のものに限る。
208	エトキシ化処理されたメタノール、トリエチレングリコールのブチルエーテル及びN, N'-{1, 3-フェニレンビス [メチレンイミノカルボニルイミノ (メチル-3, 1-フェニレン)] } ジカルバミン酸からなるエステル	5.5	5.5	5.5	0.60	5.5	5.5	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。

209	エトキシ化処理されたモンタンワックス脂肪酸	5.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
210	エトキシ化処理されたヤン油アルキルアミン及びオクタン酸からなるエステル	—	1.0	0.50	0.50	1.0	1.0	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
211	エトキシ化処理されたラウリルアルコール及びマレイン酸からなるエステル	1.5	1.5	1.5	—	1.5	1.5	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
212	エトキシ化処理されたリシノール酸	0.20	0.20	0.70	5.0	0.70	0.70	エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
213	エトキシ化、1, 2-ブトキシ化及びプロボキシ化のうち又は複数の処理がされた脂肪族アルコール並びに硫酸からなるエステルのアンモニウム、カリウム、カルシウム及びナトリウムの塩	6.0	50	50	6.0	50	50	・エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち一若しくは複数、又は1, 2-ブチレンオキシドの付加数が合計2以上のものに限る。 ・脂肪族アルコールは炭素数が4から24までのもの及びそれらの混合物に限る。
214	エトキシ化又はプロボキシ化処理されたフェノール	2.0	2.0	5.0	0.050	5.0	5.0	
215	エピクロロヒドリン、オクタノール及び2-メルカプトエタノールの反応生成物	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
216	エピクロロヒドリン、ジエタノールアミン及びビスフェノールAを主な構成成分とする重合体	2.5	—	—	—	2.5	—	分子量1000以上のものに限る。
217	エピクロロヒドリン、ステアリン酸、トール油脂肪酸及びビスフェノールAを主な構成成分とする重合体	2.5	—	—	—	2.5	—	分子量1000以上のものに限る。
218	エポキシ化処理されたアマニ油	30	30	30	30	30	30	
219	エポキシ化処理されたアマニ油脂肪酸のブチルエステル	—	0.10	0.10	30	0.10	0.10	
220	エポキシ化処理されたサフラワー油	—	0.10	0.10	30	0.10	0.10	
221	エポキシ化処理された大豆油	*	*	*	*	*	*	
222	エポキシ化処理された1, 3-ブタジエンを主な構成成分とする重合体	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	分子量1000以上のものに限る。
223	4, 5-エポキシシクロヘキサノール, 2-ジカルボン酸ジアルキル	—	—	—	34	—	—	各アルキルの炭素数が8のものに限る。
224	4, 5-エポキシシクロヘキサノール, 2-ジカルボン酸ビス(9, 10-エポキシステアリル)	—	—	—	34	—	—	
225	エポキシステアリン酸アルキル	2.0	2.0	2.0	30	2.0	2.0	アルキルの炭素数が8のものに限る。
226	エポキシステアリン酸の亜鉛、アンモニウム及びカルシウムのうち又は複数の塩	1.6	0.60	—	6.0	1.6	0.60	
227	エリソルビン酸	*	*	*	*	*	*	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
228	塩化コリン	*	—	*	—	*	*	
229	塩化ベンゾイル	5.0	0.20	5.0	5.0	5.0	5.0	
230	塩素化処理された飽和炭化水素	10	50	50	50	50	50	・炭素数が10以上のもの及びそれらの混合物に限る。ただし、炭素数が10から13までのもの及びそれらの混合物であって、塩素が重合体全体の48%を超えるものを除く。 ・分子量1000以上の場合は、常温常圧で固形状でないものに限る。
231	4, 4'-オキシビス(ベンゼンスルホニルヒドラジド)	—	0.002	0.50	0.50	0.50	0.50	
232	2-オキソ-2-エトキシエチルホスホン酸ジエチル	0.14	—	0.070	—	0.14	0.070	
233	オクタン酸のコバルト塩	*	—	*	—	*	*	
234	オクタン酸のジルコニウム塩	3.0	—	—	—	3.0	—	
235	オクタン酸2-メルカプトエチル、ジクロロジメチルスズ、デカン酸2-メルカプトエチル、トール油脂肪酸の2-メルカプトエチルエステル、トリクロロメチルスズ及び硫化ナトリウムの反応生成物	—	—	—	2.0	—	—	
236	オクタン、セバシン酸ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル)及びtert-ブチルヒドロペルオキシドの反応生成物	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
237	N-オクチル-イソチアゾロン	0.085	0.085	0.15	0.085	0.15	0.15	
238	N-オクチル-4, 5-ジクロロイソチアゾロン	—	—	0.10	—	0.10	0.10	
239	オクチルホスホン酸	2.0	0.17	0.17	0.17	2.0	0.17	・カリウム塩を含む。 ・材質区分1に使用する場合を除き、油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
240	オレイルアミン	0.60	0.60	0.60	—	0.60	0.60	
241	オレイルアミン及びマレイン酸修飾処理された脂肪酸の反応生成物	10	10	10	—	10	10	脂肪酸は炭素数が14から18までのもの及びそれらの混合物に限る。ただし、不飽和脂肪酸である場合は、炭素数が16から18までのものに限る。

242	N-オレイル-飽和脂肪酸アミド	*	*	*	*	*	*	・脂肪酸は炭素数が16及び18のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・脂肪酸は直鎖のものに限る。
243	オレイン酸及びトール油脂肪酸のうち又は複数の2-メルカプトエチルエステル、ジクロロジメチルスズ、トリクロロメチルスズ並びに硫化ナトリウムの反応生成物	-	-	10	2.0	10	10	
244	オレイン酸及び1, 4-ブタンジオールからなるジエステル	-	0.050	0.050	-	0.050	0.050	
245	オレイン酸及び1, 6-ヘキサジオールからなるジエステル	-	0.050	0.20	-	0.20	0.20	
246	オレイン酸及びN-メチル-タウリンからなるアミドのナトリウム塩	-	0.20	0.50	0.50	0.50	0.50	
247	オレイン酸のスズ塩	-	-	-	1.0	-	-	
248	オレイン酸のセリウム塩	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	
249	オレイン酸のトリエタノールアミン塩	-	-	0.10	-	0.10	0.10	
250	オレイン酸のマンガン塩	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	
251	オレイン酸2-メルカプトエチル	-	-	-	1.0	-	-	
252	過塩素酸のN-(2-ヒドロキシエチル)-N,N-ジメチル-オクチルアンモニウム塩	-	-	1.0	-	1.0	1.0	
253	加水分解処理されたエピクロロヒドリン及び2, 2, 4, 4-テトラメチル-7-オキサー-3, 20-ジアザジスピロ-[5. 1. 11. 2]-ヘネイコサン-21-オンの塩酸塩の反応生成物	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
254	カプロラクタム	3.0	1.0	3.0	-	3.0	3.0	
255	N-(3-カルボキシ-2-スルホプロピオン)-N-ステアリル-アスパラギン酸のナトリウム塩	1.6	-	-	-	1.6	-	
256	カンフェン及びフェノールの反応生成物	-	20	-	-	20	20	
257	ギ酸	*	*	*	*	*	*	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
258	キシレン	5.0	5.0	5.0	-	5.0	5.0	
259	牛脂アルコール及び脂肪族アルコールのうち又は複数のリン酸エステル	10	3.0	10	5.0	10	10	・カリウム、カルシウム及びナトリウムの塩を含む。 ・牛脂アルコール及び脂肪族アルコールは、エトキシ化及びプロポキシ化のうち又は複数の処理をしたものに限る。 ・脂肪族アルコールは炭素数が4から18のもの及びそれらの混合物に限る。
260	牛脂脂肪酸及びプロピレングリコールからなるエステル	3.0	3.0	10	5.0	10	10	
261	クエン酸	*	*	*	*	*	*	・アンモニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びに重合体を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
262	クエン酸及びモノオレイン酸グリセリルからなるエステル	10	10	10	10	10	10	
263	クエン酸及びモノステアリン酸グリセリルからなるエステル	10	10	10	10	10	10	
264	クエン酸のステアリルエステル	*	*	*	*	*	*	
265	グリコール酸エチルの4-tert-ブチルフェニルエーテル及びホルムアルデヒドを主な構成成分とする重合体	-	-	1.0	-	1.0	1.0	分子量1000未満のものに限る。
266	グリコール酸ブチル	1.0	1.0	1.0	0.20	1.0	1.0	
267	グリシジル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]エーテル	20	20	20	5.0	20	20	
268	グリシジル(2-フェニルフェニル)エーテル	*	*	*	*	*	*	
269	グリセリン酸のカルシウム及びマグネシウムのうち又は複数の塩	*	*	*	*	*	*	通し番号412に該当するものを除く。
270	グリセロール及び脂肪酸からなるエステル	50	50	50	30	50	50	・グリセロールはジグリセロールを含む。 ・脂肪酸は炭素数が2から24までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
271	グリセロール単独重合体	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ジグリセロールを除く。
272	グリセロール単独重合体及び脂肪酸からなるエステル	*	*	*	*	*	*	・グリセロール単独重合体はジグリセロールを除く。 ・脂肪酸は炭素数が6から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
273	グリセロール単独重合体及びリシノール酸からなるエステル	*	*	*	*	*	*	・グリセロール単独重合体はジグリセロールを除く。 ・リシノール酸は重合体を含む。
274	グルコース	*	*	*	*	*	*	

275	L-グルタミン酸	*	—	*	—	*	*	・アンモニウム、塩酸、カリウム及びナトリウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
276	グルタル酸ジイソブチル	0.20	0.20	0.20	—	0.20	0.20	
277	グルタル酸ジメチル	20	—	20	—	20	20	
278	2-クロロアセタミド	—	0.10	0.10	—	0.10	0.10	
279	1-(3-クロロアリル)-3,5,7-トリアザ-1-アゾニアダマンタンの塩化物	0.20	0.20	0.20	—	0.20	0.20	
280	1-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-trans-プロペン	20	—	20	—	20	20	
281	クロロベンゼン	0.10	—	0.10	—	0.10	0.10	食品に接触する部分に使用できない。
282	4-[(4-クロロベンゾイル) アミノ] 安息香酸のナトリウム塩	—	0.25	—	—	0.25	0.25	
283	4-クロロ-3-メチルフェノール	1.6	—	—	—	1.6	—	
284	ケイ酸のエチルエステル	10	10	10	10	10	10	
285	コハク酸及び2-(4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン) エタノールを主な構成成分とする重合体	1.0	0.30	1.0	—	1.0	1.0	分子量1000以上のものに限る。
286	コハク酸ジイソブチル	0.10	0.10	0.10	—	0.10	0.10	
287	コハク酸ジパルミチル	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
288	コハク酸ビス {2-[2-(2-メトキシエトキシ) エトキシ] エチル}	—	—	9.1	—	9.1	9.1	
289	酢酸	*	*	*	*	*	*	・カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びに無水物を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
290	酢酸2-(2-エトキシエトキシ) エチル	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	
291	酢酸及び脂肪酸からなるグリセリルエステル	*	*	*	*	*	*	・脂肪酸が不飽和脂肪酸の場合は、炭素数が18のものに限る。 ・脂肪酸が飽和脂肪酸の場合は、炭素数が8から24までのもの及びそれらの混合物に限る。
292	酢酸D- α -トコフェリル	*	*	—	—	*	*	
293	酢酸の亜鉛塩	*	*	*	*	*	*	
294	酢酸のジエチルアミン塩	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
295	酢酸の銅塩	—	—	0.10	—	0.10	0.10	
296	酢酸のマンガン塩	—	0.001	0.10	—	0.10	0.10	
297	酢酸のリチウム塩	—	—	0.10	—	0.10	0.10	
298	酢酸2-(2-ブトキシエトキシ) エチル	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	食品に接触しない部分に限り、材質区分1及び3の材質区分別使用制限は30%とする。
299	酢酸1-メトキシ-2-プロピル	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
300	サリチル酸の亜鉛塩	—	—	—	0.40	—	—	
301	サリチル酸4-tert-ブチルフェニル	*	*	*	*	*	*	
302	三塩化リン、2,4-ジ-tert-ブチル-5-メチルフェノール及び1,1'-ビフェニルの反応生成物	0.30	0.30	0.30	—	0.30	0.30	分子量1000以上のものに限る。
303	酸化ケイ素及びジメチルシロキサンを主な構成成分とする重合体の反応生成物	30	30	30	30	30	30	分子量1000未満のものに限る。
304	酸化処理及び水素化処理された牛脂アルキルアミン	—	0.60	0.20	—	0.60	0.60	
305	酸化処理された炭化水素	*	*	*	*	*	*	・遺伝毒性の懸念がある物質を除く。 ・炭素数が20以上のもの及びそれらの混合物に限る。 ・分子量1000以上の場合は、常温常圧で固形状でないものに限る。
306	酸化処理された炭化水素のリチウム塩	10	10	10	10	10	10	・遺伝毒性の懸念がある物質及び通し番号387に該当するものを除く。 ・炭素数が9以上のものに限る。 ・分子量1000未満のものに限る。
307(1)	三量化処理された脂肪酸	10	5.0	—	—	10	5.0	・カリウム及びナトリウムの塩を含む。 ・脂肪酸は炭素数が16から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号307(2)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号307(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。

307(2)	二量化処理された脂肪酸	10	5.0	—	—	10	5.0	・カリウム及びナトリウムの塩を含む。 ・脂肪酸は炭素数が16から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号307(1)と併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号307(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
308	2, 3-ジアセトキシコハク酸及びモノステアリン酸グリセリルからなるエステル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
309	シアヌル酸トリアリル	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
310	シアヌル酸の亜鉛塩	10	10	10	—	10	10	
311	N-シアノ-カルバモジチオン酸のナトリウム塩	*	—	—	—	*	—	
312	N-シアノ-グアニジン	*	*	*	—	*	*	
313	2-シアノ-3, 3-ジフェニルアクリル酸エチル	3.0	2.0	2.0	0.30	3.0	2.0	
314	2-シアノ-3, 3-ジフェニルアクリル酸2-エチルヘキシル	—	—	0.50	—	0.50	0.50	
315	2, 4-ジアミノ-6-ヒドロキシピリミジン	—	—	—	0.20	—	—	
316	2, 5-ジ-tert-アミルヒドロキノン	1.0	0.20	1.0	2.0	1.0	1.0	
317	ジ亜リン酸ジアルキルペンタエリスリチル	—	—	0.10	—	0.10	0.10	・アルキルは直鎖でないものに限る。 ・各アルキルの炭素数が10のものに限る。
318	ジ亜リン酸ジステアリルペンタエリスリチル	1.5	0.25	1.5	1.0	1.5	1.5	
319	ジ亜リン酸ビス(2, 4-ジクミルフェニル)ペンタエリスリチル	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	材質区分4に使用する場合は、酒類、油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
320	ジ亜リン酸ビス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)ペンタエリスリチル	1.0	5.0	1.0	1.0	5.0	5.0	
321	ジ亜リン酸ビス(2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェニル)ペンタエリスリチル	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
322	ジアルキルジスルフィド	0.020	—	0.020	—	0.020	0.020	・アルキルは直鎖でないものに限る。 ・各アルキルの炭素数が12のものに限る。 ・酸性食品及び酒類に接触する部分に使用してはならない。 ・100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
323	ジアルキルフェニルオキシドジスルホン酸及びモノアルキルフェニルオキシドジスルホン酸のうち一又は複数の物質	50	50	50	3.0	50	50	・各アルキルの炭素数が8から20までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・ナトリウム塩を含む。
324	2, 6-ジイソプロピルフェニルイソシアネート及び1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン-2, 4-ジイソシアネート単独重合体の反応生成物	—	—	0.30	—	0.30	0.30	分子量1000以上のものに限る。
325	N-(2, 6-ジイソプロピルフェニル)-6-[4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)フェノキシ]-1H-ベンゾ[d, e]イソキノリン-1, 3(2H)-ジオン	—	—	0.50	—	0.50	0.50	
326	ジイソプロピルベンゼンヒドロペルオキシド	5.0	1.3	1.3	1.3	5.0	1.3	
327	ジエタノールアミン	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
328	ジエタノールアミン及び動植物性油脂由来の脂肪酸からなるアミド	*	*	*	*	*	*	
329	N, N-ジエチル-アニリン	3.0	—	—	—	3.0	—	
330	2-(ジエチルアミノ)エタノール	*	*	*	*	*	*	
331	ジエチルジチオカルバミン酸の亜鉛塩	—	0.001	0.001	—	0.001	0.001	
332	ジエチレングリコール	10	10	10	10	10	10	
333	ジエチレングリコール及びトール油脂肪酸からなるエステル	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
334	ジエチレングリコールのモノエチルエーテル	7.0	7.0	7.0	3.0	7.0	7.0	
335	ジエチレングリコールのモノフェニルエーテル	10	1.0	10	—	10	10	
336	ジエチレングリコールのモノブチルエーテル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
337	ジエチレングリコールのモノメチルエーテル	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
338	ジエチレントリアミン及びトール油脂肪酸の反応生成物	5.0	1.2	1.2	0.50	5.0	1.2	
339	1, 3-ジオクチル-1, 3-ジチオキソジスタナチアン	—	—	—	1.5	—	—	酒類、酸性食品、油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
340	ジオクチルチオキソズ	—	—	—	1.5	—	—	重合体を含む。
341	1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸及びトリシクロデカンジメタノールからなるエステル	0.80	0.80	0.80	—	0.80	0.80	
342	1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸ジアルキル	—	—	30	45	30	30	各アルキルの炭素数が9のものに限る。
343	1, 2-シクロヘキサンジカルボン酸のカルシウム塩	—	0.35	0.25	—	0.35	0.35	
344	4, 4'-シクロヘキシリデンビス(2-シクロヘキシルフェノール)	0.10	—	—	—	0.10	—	

345(1)	シクロヘキシルアミン又はシクロヘキシルイソシアネート及び4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・通し番号345(2)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号345(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000以上のものに限る。
345(2)	4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート単重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・通し番号345(1)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号345(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。 ・分子量1000以上のものに限る。
346	1, 3-シクロペンタジエン	—	0.001	0.001	—	0.001	0.001	
347	2, 4-ジクロロ-6-(4-モルホリニル)-1, 3, 5-トリアジン及びN, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル)-ヘキサメチレンジアミンを主な構成成分とする重合体	0.60	0.30	0.30	0.30	0.60	0.30	
348	N, N'-ジシクロヘキシル-2, 6-ナフタレンジカルボン酸アミド	—	0.40	—	—	0.40	0.40	
349	ジ(ステアリル)ジスルフィド	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
350	N, O-ジステアリン酸-エタノールアミン	1.0	—	1.0	3.0	1.0	1.0	
351	3, 3'-ジスルホジフェニルスルホンのカリウム塩	0.015	—	—	—	0.015	—	
352	9, 10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10-オキシド	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
353	9, 10-ジヒドロキシステアリン酸	—	—	10	1.0	10	10	重合体を含む。
354	2, 4-ジヒドロキシ-2-メチルペンタン	5.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	
355	2, 2'-ジヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
356	ジフェニルアミン及び2, 4, 4-トリメチルペンテンの反応生成物	1.0	—	0.50	—	1.0	0.50	
357	N, N'-ジフェニル-エチレンジアミン	—	—	—	2.0	—	—	
358	ジフェニルエーテルジスルホン酸のモノアルキルエステルのナトリウム塩	1.5	1.7	1.7	3.0	1.7	1.7	アルキルの炭素数が12のものに限る。
359	N, N'-ジフェニル-チオ尿素	0.50	—	—	0.50	0.50	—	
360	2-(4, 6-ジフェニル-1, 3, 5-トリアジン-2-イル)-5-(ヘキシルオキシ)フェノール	0.50	—	0.50	—	0.50	0.50	
361	4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・食品に接触しない部分に限り、すべての材質区分における材質区分別使用制限は10%とする。 ・フェニルイソシアネート又は2-プロパノールとの反応生成物を含む。 ・分子量1000以上のものに限る。 ・100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
362	2-(ジブチルアミノ)エタノール	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	
363	2, 6-ジ-tert-ブチル-4-エチルフェノール	0.20	0.10	0.10	—	0.20	0.10	酒類に接触する部分に使用してはならない。
364	ジブチルジチオカルバミン酸の亜鉛塩	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
365	1, 3-ジブチル-1, 3-ジチオキソジスタナチアン	—	—	—	1.0	—	—	重合体を含む。
366	3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸4-tert-ブチル-2-(5-tert-ブチル-2, 3-ジヒドロ-2-オキソ-3-ベンゾフラニル)フェニル	—	0.020	—	—	0.020	0.020	
367	5, 7-ジ-tert-ブチル-3-ヒドロキシ-2(3H)-ベンゾフラン及び1, 2-ジメチルベンゼンの反応生成物	0.050	0.10	0.050	0.050	0.10	0.10	
368	2, 5-ジ-tert-ブチルヒドロキノン	1.5	0.10	2.0	—	2.0	2.0	
369	2, 6-ジ-tert-ブチル-4-フェニルフェノール	—	—	—	2.0	—	—	
370	2, 4-ジ-tert-ブチルフェノール	0.20	—	—	—	0.20	—	
371	ジ-tert-ブチルペルオキシド	—	—	0.40	—	0.40	0.40	
372	2, 2-ジフルオロ-2-[1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2-(1, 1, 2, 2-ペンタフルオロエトキシ)エトキシ]酢酸のアンモニウム塩	0.80	—	—	—	0.80	—	
373	ジプロピレングリコール	*	*	*	*	*	*	
374	ジプロピレングリコールのモノブチルエーテル	—	—	20	—	20	20	
375	ジプロピレングリコールのモノメチルエーテル	5.0	5.0	5.0	0.010	5.0	5.0	
376	2, 2-ジプロモ-2-シアノ酢酸アミド	*	*	*	*	*	*	
377	1, 2-ジプロモ-2, 4-ジシアノブタン	—	0.003	—	—	0.003	0.003	
378	ジ(ベンジリデン)ソルビトール	—	*	*	—	*	*	
379	ジベンゾイルメタン	—	—	—	1.0	—	—	
380	ジペンタエリスリトール	—	—	—	*	—	—	

381	脂肪酸	*	*	*	*	*	*	・アルミニウム、アンモニウム、カリウム、カルシウム、鉄、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 ・炭素数が8から28までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
382	脂肪酸アミド	50	11	50	6.0	50	50	炭素数が6から24までのもの及びそれらの混合物に限る。
383	脂肪酸及びトリメチロールプロパンからなるエステル	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	脂肪酸は炭素数が8から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
384	脂肪酸及び2-プロパノールのチタン塩	0.10	1.0	—	1.0	1.0	1.0	脂肪酸は炭素数が14から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
385	脂肪酸の亜鉛塩	15	15	15	15	15	15	脂肪酸は炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。
386	脂肪酸のペンタエリスリチルエステル	50	50	50	10	50	50	脂肪酸は炭素数が8から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
387	脂肪酸のリチウム塩	0.50	1.0	0.50	1.0	1.0	1.0	脂肪酸は炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。
388	脂肪酸、N-(2-ヒドロキシアシル)-アルキレンジアミン及び尿素の反応生成物	2.0	—	2.0	—	2.0	2.0	・アルキレンの炭素数が2から4までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・脂肪酸は炭素数が8から24までのもの及びそれらの混合物に限る。
389	脂肪族アミン	*	*	*	—	*	*	炭素数が8から18までのもの及びそれらの混合物に限る。ただし、不飽和の場合は、炭素数が18のものに限る。
390	脂肪族一価アルコール	50	50	50	3.0	50	50	・炭素数が5から26までのもの及びそれらの混合物に限る。ただし、直鎖又は飽和でない場合は、炭素数が8から18までのものに限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
391	N, N'-ジホルミル-N, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル)-ヘキサメチレンジアミン	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
392	N, N-ジメチル-アニリン	3.0	—	—	—	3.0	—	
393	N, N-ジメチル-6-アミノウラシル	—	—	—	1.0	—	—	
394	2-(ジメチルアミノ)エタノール	*	*	*	*	*	*	
395	5-(ジメチルアミノ)-2-メチル-5-オキソ-吉草酸メチル	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
396	ジメチルエーテル	—	2.7	2.7	—	2.7	2.7	
397	N-(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)-アクリルアミド	—	—	0.50	—	0.50	0.50	
398	N, N-ジメチル-ジアルキルアンモニウムの塩化物	*	*	*	*	*	*	各アルキルの炭素数が8から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
399	N, N-ジメチル-シクロヘキシルアミン	0.20	0.20	0.20	—	0.20	0.20	
400	1, 3-ジメチル-1, 3-ジチオキソジスタナンチアン	—	—	—	0.50	—	—	
401	ジメチルシロキサンを主な構成成分とする重合体	50	15	50	—	50	50	・環状物質を含む。 ・ケイ素元素の数が4以上のもの及び分子量1000未満のものに限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
402	N, N-ジメチル-(水素化処理された牛脂アルキルアミン)	0.25	—	0.25	—	0.25	0.25	
403	ジメチルチオキソズ	—	—	—	1.5	—	—	
404	N, N-ジメチル-ビス(水素化処理された牛脂アルキル)アンモニウムの塩化物	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
405	2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(tert-ブチルペルオキシ)ヘキサン	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
406	2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(tert-ブチルペルオキシ)-3-ヘキシン	—	0.10	0.10	—	0.10	0.10	
407	N, N-ジメチル-1, 3-プロパンジアミン	0.60	0.60	0.60	—	0.60	0.60	
408	N, N-ジメチル-1, 3-プロパンジアミン、1, 3-プロパンジアミン及び二量処理された不飽和脂肪酸の反応生成物	1.6	1.6	1.6	—	1.6	1.6	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
409	3, 5-ジメチル-1-ヘキシン-3-オール	0.50	—	—	—	0.50	—	
410	2, 4-ジメチル-6-(1-メチルペンタデシル)フェノール	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
411	酒石酸	*	*	*	*	*	*	・カリウム及びナトリウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
412	食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1又は既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に掲げる添加物	*	*	*	*	*	*	

413	植物性油脂及びロウのうち一又は複数の物質	*	*	*	*	*	*	・重合体を含む。 ・通し番号416に該当するものを除く。
414	植物性油脂由来の脂肪酸のセリウム塩	—	1.0	—	—	1.0	1.0	
415	植物性油脂由来の脂肪酸のマンガン塩	—	*	*	—	*	*	
416	食用油脂	*	*	*	*	*	*	
417	食用油脂由来の脂肪酸	*	*	*	*	*	*	・アルミニウム、アンモニウム、カリウム、カルシウム、鉄、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
418	ショ糖	*	—	*	—	*	*	
419	ジオードメチル（4-メチルフェニル）スルホン	—	0.005	0.005	—	0.005	0.005	
420	ジラウリン酸ジオクチルスズ	0.50	0.50	0.50	1.5	0.50	0.50	
421	水酸化処理されたレシチン	*	—	*	—	*	*	
422	水酸化テトラエチルアンモニウム	—	—	0.001	—	0.001	0.001	
423	水素化処理された牛脂アミド	3.0	10	10	0.50	10	10	
424	水素化処理された牛脂アルキルアミン	5.0	0.060	0.060	0.060	5.0	0.060	
425	水素化処理された牛脂脂肪酸のグリセリルエステル	2.0	4.0	0.50	—	4.0	4.0	
426	水素化処理された植物性油脂	50	50	50	5.0	50	50	通し番号427に該当するものを除く。
427	水素化処理された食用油脂	10	10	10	5.0	10	10	
428	水素化処理された動植物性油脂由来の脂肪酸	*	*	*	*	*	*	カリウム塩を含む。
429	水素化処理された動物性油脂	*	*	*	*	*	*	通し番号427に該当するものを除く。
430	水素化処理されたN, N-ビス（2-ヒドロキシエチル）-牛脂アルキルアミン	4.0	1.2	—	—	4.0	1.2	
431	水素化処理されたヒマシ油、グリセロール及び無水酢酸の反応生成物	3.0	3.0	3.0	50	3.0	3.0	
432	水素化処理されたヒマシ油脂肪酸及び1, 4-ブタンジアミンの反応生成物	0.60	0.60	0.60	—	0.60	0.60	
433	ステレン修飾処理されたクレゾール	—	—	—	2.0	—	—	
434	ステレン修飾処理されたフェノール	20	—	20	2.0	20	20	
435	N-ステアリル-エルカ酸アミド	*	*	*	*	*	*	
436	N-ステアリル-D-グルコン酸アミド	1.0	—	—	—	1.0	—	
437	ステアリン酸及び乳酸からなるグリセリルエステル	—	—	—	0.50	—	—	
438	ステアリン酸のコバルト塩	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
439	ステアリン酸のジルコニウム塩	—	0.050	0.050	—	0.050	0.050	油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
440	ステアリン酸のセリウム塩	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
441	ステアリン酸のマンガン塩	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
442	ステアリン酸メチル及び1-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジノールの反応生成物	—	0.10	0.10	—	0.10	0.10	100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
443	5-スルホイソフタル酸ジメチルのカリウム及びナトリウムのうち一又は複数の塩	5.0	—	2.0	0.50	5.0	2.0	
444	5-スルホイソフタル酸ジメチルのバリウム塩	—	—	2.0	—	2.0	2.0	
445	9-スルホオキシステアリン酸及び10-スルホオキシステアリン酸のうち一又は複数のナトリウム塩	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
446	スルホコハク酸のアルキルエステル又はシクロヘキシルエステル	*	*	*	*	*	*	・各アルキルの炭素数が4から20までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。
447	スルホン化処理された牛脂	5.0	—	—	—	5.0	—	
448	セバシン酸ジアルキル	*	*	*	*	*	*	各アルキルの炭素数が8のものに限る。
449	セバシン酸ビス（2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル）	5.0	5.0	5.0	0.50	5.0	5.0	材質区分4に使用する場合に限り、100℃を超える温度で酒類に接触する部分に使用してはならない。
450	セバシン酸ビス（1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジニル）	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
451	セバシン酸メチル1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジニル	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
452	ソルビタン及び動植物性油脂由来の脂肪酸からなるエステル	—	1.0	10	—	10	10	
453	ソルビトール及び動植物性油脂由来の脂肪酸からなるエステル	—	0.21	0.21	—	0.21	0.21	
454	ソルビトール及びベンズアルデヒドの反応生成物	1.0	0.70	1.0	0.70	1.0	1.0	
455	ソルビトール、ベンズアルデヒド及び4-メチルベンズアルデヒドの反応生成物	—	0.50	—	—	0.50	0.50	
456	ソルビン酸	*	*	*	*	*	*	・カリウム、カルシウム及びナトリウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。

457	ソルビン酸及びトリメチロールプロパンからなるトリエステル	—	0.40	—	—	0.40	0.40	
458	大豆脂肪酸及びプロピレングリコールからなるエステル	3.0	3.0	10	5.0	10	10	
459	脱水処理及びマレイン酸修飾処理されたヒマシ脂肪酸	1.5	1.5	1.5	—	1.5	1.5	
460	脱水処理されたヒマシ脂肪酸	5.0	5.0	10	—	10	10	
461	チオグリコール及びトール脂肪酸からなるエステル	—	—	—	1.0	—	—	
462	チオグリコール酸 2-エチルヘキシル	—	—	—	1.5	—	—	
463	チオシアン酸のナトリウム塩	—	—	0.20	—	0.20	0.20	
464	3, 3'-チオジプロピオン酸	*	*	*	*	*	*	
465	3, 3'-チオジプロピオン酸ジアルキル	*	*	*	*	*	*	各アルキルの炭素数が12から22までのもの及びそれらの混合物に限る。ただし、直鎖でない場合は、炭素数が16から26までのものに限る。
466	チオ尿素	*	—	*	—	*	*	
467	4, 4'-チオビス (3-メチル-6-tert-ブチルフェノール)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
468	1, 10-デカンジカルボン酸	—	0.010	0.010	—	0.010	0.010	
469	1, 10-デカンジカルボン酸ビス (N'-サリチロイルヒドラジド)	0.15	—	0.15	—	0.15	0.15	
470	デキストリン	*	—	*	*	*	*	
471	テトラキス (2-シアノ-3, 3-ジフェニルアクリル酸) ペンタエリスリチル	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	70℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
472	N, N', N'', N'''-テトラキス {4, 6-ビス [ブチル- (N-メチル-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-イル) アミノ] トリアジン-2-イル} -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミン	0.40	0.40	0.40	0.10	0.40	0.40	
473	テトラキス [3- (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル) プロピオン酸] ペンタエリスリチル	*	*	*	*	*	*	
474	N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒドロキシプロピル) -エチレンジアミン	*	*	*	—	*	*	
475	テトラキス (3-ラウリルチオプロピオン酸) ペンタエリスリチル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	材質区分3に使用する場合を除き、100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
476	4, 4'- [(1, 3, 6, 8-テトラヒドロ-1, 3, 6, 8-テトラオキソベンゾ [1, m, n] [3, 8] フェナントリン) -2, 7-ジイル] ビス (安息香酸エチル)、テレフタル酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸及び1, 4-ブタンジオールを主な構成成分とする重合体	—	—	7.0	—	7.0	7.0	分子量1000以上のものに限る。
477	テトラヒドロフラン	—	0.001	6.0	0.010	6.0	6.0	
478	2, 4, 8, 10-テトラ-tert-ブチル-6- [(2-エチルヘキシル) オキシ] -12H-ジベンゾ [d, g] [1, 3, 2] ジオキサホスホシン	1.0	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	
479	2, 4, 8, 10-テトラ-tert-ブチル-6-ヒドロキシ-12H-ジベンゾ [d, g] [1, 3, 2] ジオキサホスホシン-6-オキシドのリチウム塩	—	0.30	—	—	0.30	0.30	
480	1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン	*	—	—	—	*	—	
481	テトラフルオロエチレン及びヘキサフルオロプロピレンのうち又は複数を主な構成成分とする重合体	—	—	5.5	—	5.5	5.5	分子量1000未満のものに限る。
482	$\alpha, \alpha, \alpha', \alpha'$ -テトラメチル-1, 3-キシレンジイソシアネートを主な構成成分とする重合体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	・食品に接触しない部分に限り、すべての材質区分における材質区分別使用制限は10%とする。 ・分子量1000以上のものに限る。 ・100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
483	N, N, N', N'-テトラメチルチウラムジスルフィド	—	—	0.10	—	0.10	0.10	
484	2, 4, 7, 9-テトラメチル-4, 7-デカンジオール	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
485	2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	
486	2, 5, 8, 11-テトラメチル-6-ドデシン-5, 8-ジオール	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
487	4- (1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェノール	*	—	*	—	*	*	
488	デヒドロ酢酸	*	*	*	*	*	*	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
489	デヒドロ酢酸の亜鉛塩	—	—	—	1.0	—	—	
490	テレフタル酸ビス (2-エチルヘキシル)	—	—	—	43	—	—	
491	テレフタル酸ビス [2-tert-ブチル-6- (2-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルベンジル) -4-メチルフェニル]	—	*	*	—	*	*	
492	動植物性油脂由来の脂肪酸	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	・アルミニウム、アンモニウム、カリウム、カルシウム、鉄、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。 ・通し番号412及び417に該当するものを除く。
493	動植物性油脂由来の脂肪酸アミド	2.0	2.0	10	5.0	10	10	

494	ジエタノールアミン及びトリエタノールアミンのうち又は複数の物質並びに動植物性油脂由来の脂肪酸の反応生成物	1.0	2.5	1.5	1.0	2.5	2.5	通し番号328に該当するものを除く。
495	動植物性油脂由来の脂肪酸のグリセリルエステル	50	50	50	30	50	50	
496	動植物性油脂由来の脂肪酸のジシクロヘキシルアミン塩	1.6	—	—	—	1.6	—	
497	動植物性油脂由来の脂肪酸のメチルエステル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
498	動物性油脂及びビロウのうち又は複数の物質	*	*	*	*	*	*	通し番号416に該当するものを除く。
499	2-ドデセニルコハク酸	1.0	—	2.0	—	2.0	2.0	カリウム塩及び無水物を含む。
500	トリイソプロパノールアミン	10	10	10	1.0	10	10	100℃を超える温度で食品に接触する厚さ0.1mmを超える部分に使用してはならない。
501	トリエタノールアミン	*	*	*	*	*	*	
502	トリエタノールアミン及びマレイン酸修飾処理されたトール油脂脂肪酸の反応生成物	10	10	10	0.50	10	10	被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の分子量1000以上の重合体又はその構成成分として使用する場合は除く。
503	トリエチルアミン	2.9	10	10	2.9	10	10	
504	トリエチレングリコール	*	*	*	*	*	*	
505	トリエチレングリコールのモノブチルエーテル	5.0	5.0	12	—	12	12	
506	トリエチレングリコールのラウリルエーテル及びマレイン酸からなるエステル	6.0	6.0	6.0	—	6.0	6.0	
507	トリエチレンジアミン	*	*	*	—	*	*	
508	トリエチレンテトラミン	0.060	0.001	0.10	—	0.10	0.10	
509	トリエトキシオクチルシラン	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
510	トリエトキシビニルシラン	6.0	—	6.0	—	6.0	6.0	
511	2, 4, 6-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン, N, N'-ビス(3-アミノプロピル)-エチレンジアミン及びN-ブチル-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジンアミンを主な構成成分とする重合体	—	0.30	—	—	0.30	0.30	分子量1000以上のものに限る。
512	ジブチルアミン、2, 4, 4-トリメチル-2-ペンタンアミン及びN-ブチル-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジンアミンのうち又は複数の物質、2, 4, 6-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン並びに1, 6-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニルアミノ)ヘキサンを主な構成成分とする重合体	6.0	1.0	3.0	0.60	6.0	3.0	分子量1000以上のものに限る。
513	トリクロロフェノールのカリウム及びナトリウムのうち又は複数の塩	*	—	—	—	*	—	
514	トリス(2-エチルヘキサン酸)モノブチルスズ	0.10	0.10	0.10	—	0.10	0.10	
515	1, 3, 5-トリス(2, 2-ジメチルプロピオン酸アミド)ベンゼン	—	0.025	—	—	0.025	0.025	
516	トリス(チオグリコール酸オクチル)モノオクチルスズ	3.0	—	—	3.0	3.0	—	チオグリコール酸オクチルにおけるオクチル部分は直鎖でないものを含む。
517	トリス(チオグリコール酸アルキル)モノオクチルスズ	—	—	—	3.0	—	—	アルキルの炭素数が10から16までのもの及びそれらの混合物に限る。
518	トリス(チオグリコール酸アルキル)モノメチルスズ	—	—	—	2.0	—	—	アルキルの炭素数が8のものに限る。
519	トリス{2-[(2, 4, 8, 10-テトラtert-ブチルジベンゾ [d, f] [1, 3, 2]-ジオキサホスフェニル-6-イル) オキシ] エチル} アミン	0.60	0.30	0.30	—	0.60	0.30	
520	1, 1, 3-トリス(4-ヒドロキシ-5-tert-ブチル-2-メチルフェニル)ブタン	0.20	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	
521	1, 1, 3-トリス[2-メチル-4-(亜リン酸ジトリデシル)-5-tert-ブチルフェニル]ブタン	—	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
522	N, N', N''-トリス(2-メチルシクロヘキシル)-1, 2, 3-プロパントリカルボン酸アミド	—	0.25	—	—	0.25	0.25	
523	7, 8, 9-トリデオキシ-3, 5:4, 6-O-ビス-(4-プロピルフェニル)メチレンD-グリセロール-L-グロノニトール	—	0.75	—	—	0.75	0.75	
524	1, 2, 3-トリデオキシ-4, 6:5, 7-O-ビス[(4-プロピルフェニル)メチレン]ノニトール	—	0.50	0.050	—	0.50	0.50	
525	トリフェニルホスフィン	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
526	1, 1, 1-トリフルオロメタンスルホン酸	1.0	—	—	—	1.0	—	
527	トリフルオロメタンスルホン酸の1-エチル-3-メチルイミダゾリウム塩	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
528	トリプロピレングリコール	—	0.13	0.13	—	0.13	0.13	
529	トリプロピレングリコールのモノメチルエーテル	—	—	20	—	20	20	
530	トリフロロ酢酸	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
531	1, 3, 5-トリメチル-2, 4, 6-トリス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジtert-ブチルベンジル)ベンゼン	*	*	*	*	*	*	
532	N, N, N-トリメチルベンジルアンモニウムの塩化物	3.0	—	—	—	3.0	—	

533	2- {2- [(2, 2, 4-トリメチルベンチル) フェノキシ] エトキシ} エタンスルホン酸及び2- {2- [(2, 4, 4-トリメチルベンチル) フェノキシ] エトキシ} エタンスルホン酸のうち又は複数のナトリウム塩	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	各アルキルの炭素数が8及び10のものに限る。
534	N, N, N-トリメチル-ヤシ油アルキルアンモニウムの塩化物	-	45	0.030	-	45	45	
535	N, N'-トリメチレン-ビス (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニルプロピオン酸アミド)	-	-	0.40	-	0.40	0.40	
536	トリメチロールプロパン	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
537	3-トリメトキシシリル-1-プロパンチオール	1.0	1.0	1.0	-	1.0	1.0	
538	N- [3- (トリメトキシシリル) プロピル] -エチレンジアミン	20	20	20	10	20	20	
539	トリメトキシメタン	1.5	1.5	3.0	-	3.0	3.0	
540	トリメリット酸トリアルキル	0.10	5.0	5.0	55	5.0	5.0	
541	トール油脂脂肪酸及びトリエチレングリコールからなるエステル	-	0.25	-	-	0.25	0.25	
542	トール油脂脂肪酸及びプロピレングリコールからなるジエステル	3.0	3.0	10	5.0	10	10	
543	ナタネ油脂脂肪酸及びプロピレングリコールからなるエステル	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
544	ナフタレン	0.080	0.040	0.080	0.010	0.080	0.080	
545	ナフテン酸	3.0	0.50	0.50	1.0	3.0	0.50	アルミニウム、カルシウム及びマグネシウムの塩を含む。
546	ナフテン酸の亜鉛塩	3.0	-	-	1.0	3.0	-	
547	ナフテン酸のコバルト塩	*	-	-	-	*	-	
548	ナフテン酸のジルコニウム塩	3.0	-	-	-	3.0	-	
549	ナフテン酸の銅塩	3.0	-	-	-	3.0	-	
550	ナフテン酸のマンガン塩	*	-	-	-	*	-	
551	ナフテン酸のリチウム塩	-	-	-	1.0	-	-	
552	β-ナフトール	1.6	-	-	-	1.6	-	
553	ニトリロトリ酢酸のナトリウム塩	*	*	*	*	*	*	
554	ニトリロトリス (メチレンホスホン酸)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ナトリウム塩を含む。
555	乳酸	*	*	*	*	*	*	・カリウム、カルシウム及びナトリウムの塩を含む。 ・通し番号412に該当するものを除く。
556	乳酸のチタン塩	50	-	30	-	50	30	乳酸はアンモニウム塩を含む。
557	尿素	*	*	*	*	*	*	
558	二量化処理された植物性油脂由来の脂肪酸	0.57	0.57	0.57	-	0.57	0.57	
559	二量化処理された不飽和脂肪酸及びプロポキシ化処理されたグリセロールを主な構成成分とする重合体	2.1	2.1	2.1	-	2.1	2.1	・脂肪酸は炭素数が18のものに限る。 ・プロピレングリコールの重合体(プロピレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。)の合計が全体の50%以上であること。 ・分子量1000以上のものに限る。
560	二量化処理された不飽和脂肪酸及びプロポキシ化処理されたブタノールからなるエステル	5.0	5.0	5.0	-	5.0	5.0	・脂肪酸は炭素数が18のものに限る。 ・プロピレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。
561	二量化処理された不飽和脂肪酸及びジエタノールアミンからなるアミド	3.0	1.1	0.60	1.1	3.0	1.1	脂肪酸は炭素数が18のものに限る。
562	ノルボルナン-2, 3-ジカルボン酸のジナトリウム塩	-	0.31	0.25	-	0.31	0.31	
563	1-バルミチルピリジニウムの塩化物	0.050	-	0.050	-	0.050	0.050	
564	パルミチン酸のマンガン塩	-	0.030	0.030	-	0.030	0.030	
565	ピシクロ [2, 2, 1] -ヘプタン-2, 3-ジカルボン酸のカルシウム塩	-	0.25	-	-	0.25	0.25	
566	ビス (イソプロピル) ナフタレン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
567	1, 3:2, 4-O-ビス (4-エチルベンジリデン) -ソルビトール	-	*	-	-	*	*	
568	ビス [3-エチル-5-メチル-4- (N-マレイミド) フェニル] メタン	-	2.0	2.0	-	2.0	2.0	
569	2, 4-ビス (オクチルチオ) -6- (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルアニリン) -1, 3, 5-トリアジン	0.50	0.50	0.50	1.0	0.50	0.50	
570	2, 4-ビス (オクチルチオメチル) -6-メチルフェノール	0.20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
571	N, N'-ビス (サリチリデン) -1, 2-プロパンジアミン	-	-	-	2.0	-	-	
572	N, N'-ビス (2, 6-ジイソプロピルフェニル) -カルボジイミド	1.6	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	
573	1, 4-ビス (3, 4-ジヒドロキシフェニル) -2, 3-ジメチルブタン	-	*	*	*	*	*	
574	N, N'-ビス [3- (3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオニル] -ヒドラジン	0.10	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	
575	2- [4, 6-ビス (2, 4-ジメチルフェニル) -1, 3, 5-トリアジン-2-イル] -5-オクチルオキシフェノール	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	・油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。 ・100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。

576	N- [3, 5-ビス (2, 2-ジメチルプロピオニルアミノ) フェニル] - 2, 2-ジメチルプロピオン酸アミド	-	0.025	-	-	0.025	0.025	
577	1, 3 : 2, 4-O-ビス (3, 4-ジメチルベンジリデン) -ソルビトール	-	*	-	-	*	*	
578	4, 4'-ビス (α, α-ジメチルベンジル) ジフェニルアミン	0.30	-	0.50	-	0.50	0.50	
579	N, N-ビス (水素化処理されたナタネ油アルキル) -メチルアミン-N-オキシド	-	0.10	-	-	0.10	0.10	
580	ビス (チオグリコール酸アルキル) ジオクチルスズ	-	-	-	3.0	-	-	アルキルの炭素数が10から16までのもの及びそれらの混合物に限る。
581	ビス (チオグリコール酸アルキル) ジメチルスズ	-	-	-	2.5	-	-	アルキルの炭素数が8のものに限る。
582	ビス (チオグリコール酸オクチル) ジオクチルスズ	2.0	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0	チオグリコール酸オクチルにおけるオクチル部分は直鎖でないものを含む。
583	ビス (チオグリコール酸) ジオクチルスズ及び1, 4-ブタンジオールからなるエステル	-	-	-	1.5	-	-	
584	1, 6-ビス (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニルアミノ) ヘキサン、メチル化処理された2, 4, 6-トリクロロ-1, 3, 5-トリアジン及びモルホリンを主な構成成分とする重合体	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	分子量1000以上のものに限る。
585	N, N'-ビス (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル) -イソフタル酸ジアミド	0.50	-	0.50	-	0.50	0.50	
586	ビス (ノニルフェニル亜リン酸) ペンタエリスリチル	-	-	1.0	-	1.0	1.0	
587	N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -脂肪酸アミド	*	*	*	*	*	*	脂肪酸は炭素数が12から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
588	ビス [3- (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル) プロピオン酸] (1, 2-ジオキソエチレン) ビス (イミノエチレン)	*	*	*	*	*	*	
589	ビス [3- (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル) プロピオン酸] チオジエチレン	0.50	0.030	0.50	-	0.50	0.50	
590	2, 6-ビス [(2-ヒドロキシ-3-ノニル-5-メチルフェニル) メチル] -4-メチルフェノール	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
591	3, 3-ビス (4-ヒドロキシ-3-tert-ブチルフェニル) 酪酸及びエチレンジグリコールからなるジエステル	0.50	0.50	0.50	-	0.50	0.50	
592	ビス (2-ヒドロキシプロピル) アミン	3.0	-	0.0006	-	3.0	0.0006	
593	2, 2-ビス (ヒドロキシメチル) プロピオン酸	3.0	3.0	3.0	-	3.0	3.0	
594	ビス (4-tert-ブチル安息香酸) ヒドロキシアルミニウム	-	1.0	-	-	1.0	1.0	
595	2, 5-ビス (5'-tert-ブチル-2-ベンゾオキサゾリル) チオフェン	1.0	1.0	1.0	0.050	1.0	1.0	
596(1)	ビス (マレイン酸モノアルキルエステル) ジオクチルスズ	-	-	-	5.0	-	-	・アルキルの炭素数が2及び6から18までのもの並びにそれらの混合物に限る。 ・通し番号596(2)、596(3)又は596(4)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号596(1)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
596(2)	ビス (マレイン酸モノシクロヘキシル) ジオクチルスズ	-	-	-	5.0	-	-	通し番号596(1)、596(3)又は596(4)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号596(2)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
596(3)	ビス (マレイン酸モノベンジル) ジオクチルスズ	-	-	-	5.0	-	-	通し番号596(1)、596(2)又は596(4)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号596(3)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
596(4)	ビス (マレイン酸モノメトキシブチル) ジオクチルスズ	-	-	-	5.0	-	-	通し番号596(1)、596(2)又は596(3)を併用する場合は、それぞれの使用量の和が通し番号596(4)の材質区分別使用制限以下でなければならない。
597	N, N'-ビス (2-メチルフェニル) -エチレンジアミン	-	-	-	2.0	-	-	
598	2, 6-ビス (1-メチルヘプタデシル) -4-メチルフェノール	0.30	-	-	-	0.30	-	
599	1, 3 : 2, 4-O-ビス (メチルベンジリデン) -ソルビトール	-	*	*	-	*	*	
600	3, 3-ビス (メトキシメチル) -2, 5-ジメチルヘキサン	-	0.030	-	-	0.030	0.030	
601	9, 9-ビス (メトキシメチル) -9H-フルオレン	-	0.030	-	-	0.030	0.030	
602	2, 4-ビス (ラウリルチオメチル) -6-メチルフェノール	0.30	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
603	ヒドロキシアルキルスルホン酸及び不飽和脂肪族スルホン酸のうち一又は複数のナトリウム塩	1.0	0.20	10	-	10	10	・脂肪族スルホン酸は炭素数が14から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・ヒドロキシアルキルスルホン酸は炭素数が14から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
604	4-ヒドロキシ安息香酸アルキル	1.0	1.0	1.0	0.10	1.0	1.0	・アルキルの炭素数が3のものに限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。

605	4-ヒドロキシ安息香酸エチル	*	*	*	*	*	*	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
606	4-ヒドロキシ安息香酸メチル	*	*	*	*	*	*	
607	4-ヒドロキシ安息香酸を主な構成成分とする重合体	30	10	—	—	30	10	分子量1000未満のものに限る。
608	β - [(ヒドロキシエチル) アミノ] アルキル第二級アルコール	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	アルキルの炭素数が11から14までのもの及びそれらの混合物に限る。
609	N-(2-ヒドロキシエチル) -イミダゾリジノン	1.5	—	—	0.60	1.5	—	
610	1-(2-ヒドロキシエチル) -2-(8-ヘプタデセニル) -2-イミダゾリン	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
611	2-ヒドロキシ-4-オクチルオキシベンゾフェノン	2.0	0.50	1.0	0.50	2.0	1.0	
612	4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチル安息香酸2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル	*	*	*	*	*	*	油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
613	4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチル安息香酸バルミチル	—	*	*	—	*	*	
614	2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール	1.0	1.0	1.0	0.50	1.0	1.0	
615	4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニルプロピオン酸アルキル	5.0	—	5.0	—	5.0	5.0	アルキルの炭素数が8のものに限る。
616	3-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル) プロピオン酸アルキル	—	0.060	—	—	0.060	0.060	アルキルの炭素数が13から15までのもの及びそれらの混合物に限る。
617	4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニルプロピオン酸及び1, 6-ヘキサンジオールからなるジエステル	1.0	—	0.50	—	1.0	0.50	
618	3-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルフェニル) プロピオン酸ステアリル	2.5	6.0	2.5	2.5	6.0	6.0	
619	4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルベンジルホスホン酸ジエチル	—	—	0.20	—	0.20	0.20	
620	4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルベンジルホスホン酸モノエチルのカルシウム塩	0.50	0.25	0.50	0.20	0.50	0.50	
621	12-ヒドロキシステアリルアルコール	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
622	12-ヒドロキシステアリン酸	*	*	*	*	*	*	アルミニウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩、重合体並びに重合体のステアリン酸エステルを含む。
623	12-ヒドロキシステアリン酸アミド	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
624	12-ヒドロキシステアリン酸の亜鉛塩	2.5	2.5	2.0	0.020	2.5	2.5	
625	12-ヒドロキシステアリン酸のグリセリルエステル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
626	12-ヒドロキシステアリン酸のリチウム塩	0.50	0.50	0.50	1.0	0.50	0.50	
627	2-ヒドロキシ-1-[4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル] -2-メチル-1-プロパノン	—	—	0.10	—	0.10	0.10	
628	2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール	1.0	1.0	0.50	0.50	1.0	1.0	
629	3-(4-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルフェニル) プロピオン酸及びトリエチレングリコールからなるジエステル	1.0	1.0	5.0	1.0	5.0	5.0	
630	(4-ヒドロキシ-3-tert-ブチル-5-メチルフェニル) プロピオン酸の2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ [5. 5] ウンデカン-3, 9-ジイルビス (2, 2-ジメチル-2, 1-エタンジイル) ジエステル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
631	2-ヒドロキシ-4-ヘキシルオキシベンゾフェノン	0.50	—	—	—	0.50	—	
632	1-ヒドロキシ-メタンスルフィン酸のナトリウム塩	3.0	—	—	—	3.0	—	
633	2-ヒドロキシ-2-メチル-1-オキソプロピル処理された α -メチルスチレンを主な構成成分とする重合体	2.1	—	—	—	2.1	—	分子量1000未満のものに限る。
634	4-ヒドロキシメチル-2, 6-ジ-tert-ブチルフェノール	*	*	*	*	*	*	
635	2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル) ベンゾトリアゾール	5.0	5.0	10	5.0	10	10	
636	2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	
637	ヒドロキノン	0.20	—	—	—	0.20	—	
638	ピニルトリメトキシシラン	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
639	N-ビニル-ピロリドン	—	—	0.30	—	0.30	0.30	
640	α -ピネン及びフェノールを主な構成成分とする重合体	—	50	48	—	50	50	分子量1000未満のものに限る。
641	4, 4'-ビフェニレンジ亜ホスホン酸テトラキス (2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)	1.0	0.70	1.0	0.20	1.0	1.0	
642	ピリチオンの亜鉛塩	0.050	0.080	0.50	0.10	0.50	0.50	
643	ピリチオンのナトリウム塩	0.050	0.020	0.050	0.001	0.050	0.050	
644	ピロリン酸及びジブチルアミンからなるモノアミド	1.6	—	—	—	1.6	—	
645	ピロリン酸P, P-ジオクチル及び2-プロパノールのチタン塩	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
646	ピロリン酸のピペラジン塩	1.6	1.6	1.6	—	1.6	1.6	
647	2-フェニルインドール	—	—	—	1.0	—	—	

648	1-フェニル-1, 3-エイコサンジオン及び1-フェニル-1, 3-オクタデカンジオンのうち一又は複数の物質	—	—	—	1.0	—	—	
649	3- (フェニルスルホン) ベンゼンスルホン酸のカリウム塩	0.035	—	—	—	0.035	—	
650	2-フェニルフェノール及び4-フェニルフェノールのうち一又は複数の物質	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
651	フェニルホスホン酸	—	—	0.010	—	0.010	0.010	
652	フェニルホスホン酸の亜鉛塩	—	—	2.0	—	2.0	2.0	
653	4- (フェニルメトキシ) フェノール	—	—	—	2.0	—	—	
654	2, 2'- (1, 4-フェニレン) ビス (3, 1-ベンゾオキサジン-4-オン)	—	—	1.0	—	1.0	1.0	
655	N, N'-フェニレンビス (メチレン) -ビス (12-ヒドロキシステアリン酸アミド)	8.6	8.6	8.6	—	8.6	8.6	
656	フェノチアジン	4.0	—	0.12	2.0	4.0	0.12	
657	フェノール及びメチルフェノールのうち一又は複数の物質並びに硫酸からなるエステル塩	—	—	5.0	—	5.0	5.0	・アンモニウム及びナトリウムの塩に限る。 ・フェノール又はメチルフェノールは、エトキシ化 (エチレンオキシドの付加数が4以上のものに限る。) 及びスチレン修飾されたものに限る。
658	tert-ブタノール	*	*	*	—	*	*	
659	ブタノールのアルミニウム塩	10	—	10	—	10	10	
660	ブタノールのチタン塩	35	0.050	20	—	35	20	重合体を含む。
661	フタル酸エチルエトキシカルボニルメチル	*	—	—	—	*	—	
662	フタル酸オクチルデシル	—	—	—	30	—	—	
663	フタル酸ジイソブチル	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
664	フタル酸ジエチル	*	—	*	*	*	*	
665	フタル酸ジオクチル	30	2.0	30	50	30	30	
666	フタル酸ジシクロヘキシル	50	76	50	20	76	76	
667	フタル酸ジデシル	9.5	—	—	50	9.5	—	デシルは直鎖でないものを含む。
668	フタル酸ジノニル	5.0	5.0	5.0	50	5.0	5.0	ノニルは直鎖でないものを含む。
669	フタル酸ジヘキシル	—	—	—	30	—	—	
670	フタル酸パルミチルステアリル	—	—	—	3.0	—	—	
671	フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)	—	—	—	50	—	—	油脂及び脂肪性食品を含有する食品に接触する部分に使用してはならない。ただし、溶出または浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合は除く。
672	フタル酸ビス (2-ブトキシエチル)	—	—	40	—	40	40	
673	フタル酸ブチルベンジル	6.0	6.0	6.0	33	6.0	6.0	
674	フタル酸ブトキシカルボニルメチルブチル	*	—	—	*	*	—	
675	1, 3-ブタンジオール	—	—	—	*	—	—	
676	1, 4-ブタンジオール	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
677	1, 3-ブタンジオール及びメタクリル酸からなるジエステル	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.50	
678	1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸 1, 2, 3, 4-テトラキス (2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジニル)	—	0.15	—	—	0.15	0.15	
679	ブタン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸テトラキス (1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジニル)	—	0.50	—	—	0.50	0.50	
680	4, 4'-ブチリデンビス (6-tert-ブチル-3-メチルフェニル亜リン酸ジトリデシル)	1.5	2.0	1.5	0.50	2.0	2.0	
681	4, 4'-ブチリデンビス (2-tert-ブチル-5-メチルフェノール)	0.60	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	
682	4-tert-ブチル安息香酸	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
683	4-tert-ブチル安息香酸の亜鉛塩	—	—	—	0.50	—	—	
684	ブチル処理されたビスフェノールA	—	—	—	2.0	—	—	
685	4-tert-ブチルカテコール	1.0	—	—	—	1.0	—	
686	N-ブチル-カルバミン酸 3-ヨード-2-プロピニル	0.30	—	—	—	0.30	—	
687	2-ブチル-2- (4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルベンジル) マロン酸ビス (1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジニル)	7.5	1.0	1.0	—	7.5	1.0	
688	tert-ブチルヒドロキノン	*	—	*	*	*	*	
689	tert-ブチルヒドロペルオキシド	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
690	N-ブチル-ベンゼンスルホン酸アミド	6.0	—	6.0	—	6.0	6.0	
691	tert-ブチルホスホン酸のカルシウム塩	—	0.15	—	—	0.15	0.15	
692	2-tert-ブチル-6-メチル-4- {3- [(2, 4, 8, 10-テトラtert-ブチルジベンゾ [d, f] [1, 3, 2] ジオキサホスフェピン-6-イル) オキシ] プロピル} フェノール	0.50	0.50	0.50	0.20	0.50	0.50	

693	1, 2-ブトキシ化及びプロポキシ化のうち又は複数の処理がされたシヨ糖	4.0	4.0	4.0	—	4.0	4.0	1, 2-ブチレンオキシド及びプロピレンオキシドのうち又は複数の付加数が合計4以上のものに限る。
694	不飽和脂肪酸及びソルビタンからなるエステル	*	*	*	*	*	*	・脂肪酸は炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・モノ、ジ及びトリエステル並びにそれらの混合物を含む。
695	不飽和脂肪酸及び直鎖脂肪族一価アルコールからなるエステル	30	5.0	30	30	30	30	・脂肪酸は炭素数が4から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・脂肪族一価アルコールは炭素数が1から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
696	不飽和脂肪酸及び分枝脂肪族一価アルコールからなるエステル	*	*	*	*	*	*	・脂肪酸は炭素数が16及び18のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・脂肪酸は直鎖でないものに限る。 ・脂肪族一価アルコールは炭素数が3から18までのもの及びそれらの混合物に限る。
697	フマル酸	*	*	*	*	*	*	・通し番号412に該当するものを除く。 ・ナトリウム塩を含む。
698	フマル酸ジブチル	1.6	1.0	0.50	—	1.6	1.0	重合体を含む。
699	フマル酸ビス(2-エチルヘキシル)	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	
700	2-プロパノール及びラウリルベンゼンスルホン酸のチタン塩	4.0	—	2.5	—	4.0	2.5	
701	2-プロパノールのチタン塩	2.0	2.0	2.0	0.020	2.0	2.0	
702	N, N'-1, 3-プロパンジイルービス(N'-ステアリルー尿素)	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	
703	プロピルトリメトキシシラン	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
704	プロピレングリコール単独重合体	*	*	*	*	*	*	ジプロピレングリコール及びトリプロピレングリコールを除く。
705	プロモ酢酸2-ニトロブチル	—	—	0.0005	—	0.0005	0.0005	
706	2-ブロモ-2-ニトロ-1, 3-プロパンジオール	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	
707	分子量1000以上の不飽和炭化水素	*	*	*	*	*	*	・遺伝毒性の懸念がある物質並びに通し番号108(2)及び412に該当するものを除く。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・炭素数が9以上のもの及びそれらの混合物に限る。 ・芳香族炭化水素を含む。
708	分子量1000以上の飽和炭化水素	*	*	*	*	*	*	・脂環式炭化水素を含む。 ・常温常圧で固形状でないものに限る。 ・炭素数が8以上のもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号108(2)及び412に該当するものを除く。
709	分子量1000未満の不飽和炭化水素	*	*	*	*	*	*	・遺伝毒性の懸念がある物質並びに通し番号412、544及び566に該当するものを除く。 ・炭素数が9以上のもの及びそれらの混合物に限る。 ・芳香族炭化水素を含む。
710	分子量1000未満の飽和炭化水素	*	*	*	*	*	*	・脂環式炭化水素を含む。 ・炭素数が8以上のもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
711	ヘキサ(ステアリン酸)ジペンタエリスリチル	0.50	—	—	1.0	0.50	—	
712	1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサメチルジシラザン	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
713	ヘキサメチレンジイソシアネート	—	—	—	5.0	—	—	
714	ヘキサメチレンテトラミン	*	*	*	*	*	*	
715	N, N'-ヘキサメチレンービス[3-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジtert-ブチルフェニル)プロピオン酸アミド]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
716	ヘキサメチレンビス(12-ヒドロキステアリン酸アミド)	3.5	3.5	3.5	2.0	3.5	3.5	
717	ヘキシルトリメトキシシラン	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
718	ヘプタン酸	—	—	—	1.0	—	—	アルミニウム、カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩を含む。
719	ヘプタン酸のリチウム塩	—	—	—	0.60	—	—	
720	N-ベンジル-N, N-ジメチル-アルキルアンモニウムの塩化物	3.0	3.0	10	—	10	10	アルキルの炭素数が8から20までのもの及びそれらの混合物に限る。

721	1, 2-ベンゾイソチアゾロン	1.0	2.0	1.0	0.20	2.0	2.0	ナトリウム塩を含む。
722	4-(2-ベンゾキサゾリル)-4'-(5-メチル-2-ベンゾキサゾリル) スチルベン	0.050	0.030	1.0	0.050	1.0	1.0	
723	ベンゾグアナミン	35	—	0.20	—	35	0.20	
724	1, 2, 3-ベンゾトリアゾール	0.50	0.10	0.50	—	0.50	0.50	
725	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェノール	10	10	10	5.0	10	10	
726	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4, 6-ビス(1-メチル-1-フェニルエチル) フェノール	3.0	1.0	10	2.0	10	10	
727	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-メチル-6-アルキルフェノール	5.0	—	5.0	5.0	5.0	5.0	アルキルの炭素数が12のものに限る。
728	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-(1-メチル-1-フェニルエチル)-4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェノール	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
729	ペンタエリスリトール	*	*	*	*	*	*	
730	ペンタエリスリトール及びホスホン酸モノアルキルからなる環状ジエステル	1.0	—	1.0	—	1.0	1.0	各アルキルの炭素数が13のものに限る。
731	16, 18-ペンタトリアコンタンジオン及び18, 20-ヘプタトリアコンタンジオンのうち一又は複数の物質	—	—	—	0.040	—	—	
732	2, 2, 5, 7, 8-ペンタメチル-6-クロマノール	—	—	0.008	—	0.008	0.008	100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
733	ホウ酸及び飽和脂肪酸からなるグリセリルエステル	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	・カルシウム塩を含む。 ・脂肪酸は炭素数が16及び18のもの並びにそれらの混合物に限る。
734	飽和脂肪酸及び直鎖脂肪族一価アルコールからなるエステル	50	5.0	50	40	50	50	・脂肪酸は炭素数が4から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・脂肪族一価アルコールは炭素数が1から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
735	飽和脂肪酸及び分枝脂肪族一価アルコールからなるエステル	30	2.0	30	30	30	30	・脂肪酸は炭素数が12から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・脂肪族一価アルコールは炭素数が3から18までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
736	飽和脂肪酸の銀塩	0.020	—	—	—	0.020	—	・脂肪酸は炭素数が14, 16及び18のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・脂肪酸は直鎖のものに限る。
737	飽和脂肪酸のコバルト塩	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。 ・脂肪酸は直鎖でないものに限る。
738	飽和脂肪酸の銅塩	3.0	—	—	—	3.0	—	・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。 ・脂肪酸は直鎖でないものに限る。
739	飽和脂肪酸のビスマス塩	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	・脂肪酸は炭素数が10のものに限る。 ・脂肪酸は直鎖でないものに限る。
740	飽和炭化水素	*	*	*	*	*	*	・脂環式炭化水素を含む。 ・炭素数が2から7までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
741	没食子酸	3.0	3.0	3.0	—	3.0	3.0	
742	没食子酸アルキル	1.6	0.001	0.001	5.0	1.6	0.001	・アルキルは直鎖のものに限る。 ・各アルキルの炭素数が3, 8及び12のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・通し番号412に該当するものを除く。
743	マルチトール	—	—	—	*	—	—	
744	マレイン酸	3.0	—	3.0	3.0	3.0	3.0	
745	マレイン酸ジアリル	0.50	—	—	—	0.50	—	
746	マレイン酸ジオクチルスズ	1.0	0.10	0.10	5.0	1.0	0.10	エステル化処理されたもの及び重合体を含む。
747	マレイン酸ジブチル	5.0	—	—	—	5.0	—	
748	マレイン酸修飾処理された脂肪酸	11	10	10	10	11	10	脂肪酸は炭素数が14から18までのもの及びそれらの混合物に限る。ただし、不飽和脂肪酸である場合は、炭素数が16から18までのものに限る。
749	マレイン酸修飾処理されたトール油脂肪酸	1.1	1.1	1.1	—	1.1	1.1	
750	マレイン酸ビス(2-エチルヘキシル)	48	—	48	—	48	48	

751	マレイン酸モノエチル	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
752	無水コハク酸	*	*	*	—	*	*	
753	無水5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
754	無水トリメリット酸	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
755	無水ピロメリット酸	1.0	1.0	2.0	—	2.0	2.0	
756	無水フタル酸	*	—	*	—	*	*	
757	無水3-ヘキサデセニルコハク酸	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
758	無水マレイン酸	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	
759	無水4-メチル-1,2-シクロヘキサンジカルボン酸	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
760	無水メチルシクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
761	メタクリル酸グリシジル	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
762	メタクリル酸3-(トリメトキシシリル)プロピル	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	
763	メタクリル酸2-ヒドロキシエチル及びリン酸からなるエステル	1.0	—	—	—	1.0	—	
764	メタノール	*	*	*	*	*	*	
765	N-メチル-イソチアゾロン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	塩酸塩を含む。
766	2-メチルオキシラン	*	—	*	—	*	*	
767	N-メチル-カルバミン酸2-sec-ブチルフェニル	0.45	—	0.45	—	0.45	0.45	
768	N-メチル-5-クロロイソチアゾロン	5.0	5.0	5.0	0.10	5.0	5.0	塩酸塩を含む。
769	N-メチル-ジエタノールアミン	—	—	0.030	—	0.030	0.030	
770	4-メチル-2-ジオキサソラン	5.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	
771	N-メチル-タウリン及びヤシ油脂脂肪酸からなるアミドのナトリウム塩	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
772	メチルトリメトキシシラン	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	
773	N-メチル-ピロリドン	*	*	*	—	*	*	
774	4-メチルベンゼンスルホン酸	5.0	0.50	0.50	0.50	5.0	0.50	カリウム塩を含む。
775	2-メチルベンゼンスルホン酸アミド	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
776	4-メチルベンゼンスルホン酸アミド	5.0	—	0.30	—	5.0	0.30	
777	メチレンジチオシアネート	0.20	0.20	0.20	—	0.20	0.20	
778	2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-tert-ブチルフェノール)	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	
779	2,2'-メチレンビス(6-シクロヘキシル-4-メチルフェノール)	2.0	2.0	2.0	0.010	2.0	2.0	
780	2,2'-メチレンビス(4,6-ジ-tert-ブチルフェニル)リン酸のナトリウム塩	2.0	2.0	2.0	0.30	2.0	2.0	
781	2,2'-メチレンビス(4,6-ジ-tert-ブチルフェニル)リン酸の水酸化アルミニウム塩	1.2	1.2	1.2	0.25	1.2	1.2	
782	4,4'-メチレンビス(2,6-ジ-tert-ブチルフェノール)	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
783	N,N'-メチレンビス(ステアリン酸アミド)	0.050	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
784	4,4'-メチレンビス(フェニルカルバミン酸)ジステアリル	—	—	1.2	—	1.2	1.2	
785	2,2'-メチレンビス[6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール]	6.0	0.40	2.0	—	6.0	2.0	
786	2,2'-メチレンビス[6-(1-メチルシクロヘキシル)-4-メチルフェノール]	—	0.20	0.20	5.0	0.20	0.20	
787	2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-ニルフェノール)	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	
788	2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール)	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
789	2-(メトキシカルボニルアミノ)-1H-ベンゾイミダゾール	—	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	
790	1-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-2-プロパノール	0.050	0.050	0.50	—	0.50	0.50	
791	3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール	1.0	1.0	5.0	1.0	5.0	5.0	
792	メラミン	1.5	0.10	0.010	—	1.5	0.10	
793	3-メルカプトプロピオン酸ジオクチルスズ	—	—	—	2.0	—	—	重合体を含む。
794	2-メルカプトベンゾイミダゾール	—	—	0.20	—	0.20	0.20	
795	2-メルカプトベンゾチアゾールの亜鉛塩	0.20	—	—	—	0.20	—	
796	2-メルカプトベンゾチアゾールのナトリウム塩	*	—	—	—	*	—	
797	綿実油脂脂肪酸及びプロピレングリコールからなるジエステル	3.0	3.0	10	5.0	10	10	
798	モノブチルスズオキシド	0.50	0.050	0.050	0.020	0.50	0.050	
799	モルホリン	*	*	*	—	*	*	
800	モンタン酸2-ヒドロキシエチル	*	—	*	*	*	*	
801	モンタンワックス	*	*	*	*	*	*	遺伝毒性の懸念がある物質を除く。
802	モンタンワックス脂肪酸	10	5.0	10	5.0	10	10	カルシウム及びナトリウムの塩を含む。
803	ヤシ油アルキルアミン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
804	ヤシ油脂脂肪酸のステアリルエステル	—	0.050	0.050	—	0.050	0.050	
805	N-ラウリル-グアニジンの塩酸塩	2.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	

806	ラウリルベンゼンスルホン酸のイソプロピルアミン塩	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	
807	ラノリン脂肪酸の2-オクチルドデシルエステル	8.0	—	1.0	—	8.0	1.0	
808	リシノール酸	5.0	2.0	10	3.0	10	10	・カリウム、カルシウム、ナトリウム及びマグネシウムの塩並びに重合体を含む。 ・材質区分4に使用する場合を除き、酸性食品及び酒類に接触する部分並びに70℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
809	リシノール酸の亜鉛塩	—	—	—	3.0	—	—	
810	リシノール酸のグリセリルエステル	—	0.010	10	—	10	10	
811	硫酸アルキル	*	*	*	*	*	*	・アルキルの炭素数が8から22までのもの及びそれらの混合物に限る。 ・アンモニウム、カリウム及びナトリウムの塩を含む。
812	硫酸エチルの1-エチル-3-メチルイミダゾリウム塩	—	0.13	0.13	—	0.13	0.13	100℃を超える温度で油脂及び脂肪性食品に接触する部分に使用してはならない。
813	硫酸修飾処理された動植物性油脂	—	0.10	0.10	0.090	0.10	0.10	カリウム及びナトリウムの塩を含む。
814	リン酸オレイル	0.50	0.50	0.50	—	0.50	0.50	カリウム塩を含む。
815	リン酸ジアルキル及びリン酸モノアルキルのうち一又は複数の物質	2.5	2.5	2.5	—	2.5	2.5	・各アルキルの炭素数が8、13及び18のもの並びにそれらの混合物に限る。 ・カリウム及びナトリウムの塩を含む。 ・材質区分3に使用する場合を除き、100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。 ・リン酸ビス(2-エチルヘキシル)に使用する場合を除き、100℃を超える温度で食品に接触する部分に使用してはならない。
816	リン酸ジエチル、リン酸ジブチル、リン酸モノエチル及びリン酸モノブチルのうち一又は複数の物質	—	—	0.50	—	0.50	0.50	
817	リン酸ジステアрил及びリン酸モノステアрилのうち一又は複数の亜鉛塩	1.0	—	—	3.0	1.0	—	
818	リン酸ジフェニル2-エチルヘキシル	*	*	*	*	*	*	
819	リン酸ジフェニルメチルフェニル	—	—	40	—	40	40	
820	リン酸トリエチル	0.50	—	0.050	—	0.50	0.050	
821	リン酸トリス(2-エチルヘキシル)	0.50	—	—	—	0.50	—	
822	リン酸トリフェニル	1.5	0.10	25	—	25	25	
823	リン酸トリブチル	1.0	0.010	0.50	0.010	1.0	0.50	
824	リン酸ビス(4-tert-ブチルフェニル)のナトリウム塩	—	0.50	—	—	0.50	0.50	
825	リン酸2-ブトキシエチル	—	20	20	—	20	20	ナトリウム塩を含む。
826	リン酸モノトリデシルのモルホリン塩	1.0	—	—	—	1.0	—	
827	レシチン	*	*	*	*	*	*	通し番号412に該当するものを除く。

備考

a 材質区分別使用制限欄は、次に定めるとおりとする。

① 「—」は、材質区分別使用制限欄に掲げる量が使用不可であることを示す。

② 「*」は、表中の物質が、第1表に対応する材質区分欄に示す物質に対して、目的とする特性を発揮する最少量として、合成樹脂を設計する際に事業者の責任で設定する使用量とするものを示す。

b 特記事項欄において特段の定めがある場合とは、使用温度、対象食品、材質の厚さ、食品への直接接触の有無、使用量の和に係る事項の記載がある場合とする。

c 1つの通し番号において、複数の物質が示され、かつ、示される物質について混合物の制限が無い場合、その通し番号には、示される複数の物質の混合物及び複塩も含む。また、その通し番号において示される複数の物質の混合物又は複塩を使用する場合、材質区分別使用制限はその混合物又は複塩に対して適用する。