

候補画像の個別検討結果（第2回検討会）

資料2

（厚生労働科学研究で収集・選定されたもの）

番号	種類	エックス線写真の型(区分)	年齢	性別	粉じん作業歴	検討結果
1	所見なし	第0型	48	男	鉄粉製造	第0型
2		第0型	33	男	鉄粉製造	第0型
3		第0型	50	男	(確認中)	第0型、※1
4		第0型	42	男	トンネル運搬 15年	第0型
5		第0型	58	男	(確認中)	第0型、※1
6	粒状影	第0型(0/1)	69	男	耐火レンガ製造	第0型(0/1)
7		第1型(1/0)	79	男	耐火レンガ製造	第1型(1/0)
8		第1型(1/0)	58	男	トンネル掘削 21年	第1型(1/0)
9		第1型(1/1)	74	男	耐火レンガ製造	第1型(1/1)
10		第1型(1/1)	76	男	耐火レンガ製造	第1型(1/1)
11		第1型(1/1)	69	男	耐火レンガ製造	第1型(1/1)
12		第1型(1/2)	80	男	耐火レンガ製造	(第1回で除外)
13		第2型(2/1)	77	男	トンネル掘削	除外(他所見の混在)
14		第2型(2/2)	73	男	耐火レンガ製造	第2型(2/2)
15		第3型(3/3)	79	男	石材掘削	第3型
16		第3型	66	男	トンネル掘削	第3型
17	大陰影	第4型(A)	77	男	トンネル掘削	(第1回で除外)
18		第4型(A)	79	男	(確認中)	第4型(A)、※1、※2
19		第4型(B)	72	男	トンネル掘削	第4型(B)
20		第4型(C)	77	男	炭鉱 11年	第4型(C)、※2
21	不整形	第1型(1/0)	78	男	造船	第1型(1/0)
22	陰影	第1型(1/1)	67	男	鋳物	第1型(1/1)、※1
23		第1型(1/1)	77	男	鉄粉製造	除外(他所見の混在)
24		第2型	72	男	造船溶接	第2型
25		第3型	66	男	溶接	第3型、※2
26	その他	第2型	77	男	黒鉛取扱 31年	第2型
27		第2型	73	男	鋳物、金属研磨	第2型
28		第2型	66	男	い草	第2型

※1 粉じん作業歴が確認できることが条件

※2 より典型的な画像があれば追加又は置換を考慮

(厚生労働科学研究以外から追加されたもの)

番号	種類	性別	粉じん作業歴	検討結果
29	大陰影	男	炭鉱	第4型(A) *
30		男	炭鉱	第4型(A) *
31		男	炭鉱	第4型(C) *
32		男	炭鉱	第4型(C)
33		男	炭鉱	第4型(C)
34		男	炭鉱	第4型(C) *
35		不整形	男	耐熱被覆材取扱い
36	陰影	男	石綿吹付	第3型 *
37		男	石綿吹付	第0型(0/1) *
38		男	石綿吹付現場での他作業	除外 (他の疾患の疑い)
39		男	石綿吹付等	第2型(2/1) *
40		男	石綿吹付	除外 (非典型的な所見)
41		男	(確認中)	第2型(2/1) *

*印 追加候補としたもの