

石綿建材に使用された石綿量の推移

資料4

年	石綿含有 スレート波板	石綿含有 スレートボード	石綿含有 けい酸カルシウム板第一種	石綿含有 押出成形板	石綿含有 バルブセメント板	石綿含有 スラグせつこう板	石綿含有 サイディング	石綿含有 住宅屋根用化粧スレート	石綿含有 ロックウール 吸音天井板	合計
1971年(昭和46年)	10,998	6,316	356	3			105	855	481	19,114
1972年(昭和47年)	10,717	7,640	803	6			165	1275	600	21,206
1973年(昭和48年)	13,242	10,068	1,151	9			435	1830	712	27,447
1974年(昭和49年)	9,686	7,958	1,155	15			330	1785	562	21,491
1975年(昭和50年)	7,968	6,978	1,665	24			255	1635	475	19,000
1976年(昭和51年)	8,471	7,543	2,489	36			285	2055	487	21,366
1977年(昭和52年)	8,901	6,860	2,654	48			405	2085	541	21,494
1978年(昭和53年)	7,950	7,104	2,995	60			525	2265	598	21,497
1979年(昭和54年)	9,108	7,362	3,599	74			780	2790	664	24,377
1980年(昭和55年)	8,531	6,391	3,225	90			450	2550	671	21,908
1981年(昭和56年)	5,970	6,022	3,129	108		43	500	1812	652	18,236
1982年(昭和57年)	5,614	6,285	3,693	126		29	570	2004	500	18,821
1983年(昭和58年)	4,980	5,018	4,055	138		25	680	2196	408	17,500
1984年(昭和59年)	5,382	4,909	4,583	162		85	760	2388	395	18,664
1985年(昭和60年)	5,350	4,919	4,848	192	394	428	888	2604	408	20,031
1986年(昭和61年)	4,453	4,914	3,741	222	401	484	550	3072	309	18,146
1987年(昭和62年)	4,151	4,430	4,072	288	387	565	735	3924	202	18,754
1988年(昭和63年)	4,362	4,976	4,805	324	430	678	470	4632		20,677
1989年(平成元年)	4,339	4,982	5,074	372	232	706	260	4620		20,585
1990年(平成2年)	4,179	5,601	3,877	426	293	565	210	4680		19,831
1991年(平成3年)	3,788	4,113	4,024	450	261	597	125	4320		17,678
1992年(平成4年)	3,108	2,915	1,998	482	245	721	120	4248		13,837
1993年(平成5年)	2,377	2,448	267	433	265	816	115	4248		10,969
1994年(平成6年)	1,946	2,150	198	378	185	800	175	4,604		10,436
1995年(平成7年)	1,823	2,025	205	405	162	749	115	4210		9,694
1996年(平成8年)	1,747	1,921	216	444	168	776	85	4200		9,557
1997年(平成9年)	1,657	1,759	164	453	157	756	75	3680		8,701
1998年(平成10年)	1,366	1,277	149	381	111	621		2240		6,145
1999年(平成11年)	1,276	1,072	139	350	97	605		2256		5,795
2000年(平成12年)	1,017	1,078	45	384	79	410		2008		5,021
2001年(平成13年)	888	884	7	348	11	78		1520		3,736

(注)年ごとに各製品の出荷量に石綿含有率を乗じて推計。

出荷量及び石綿含有率は環境省「建築物の解体等に伴う石綿飛散防止検討会」の資料から引用。